

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»  
вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

## «МІКС» ЛАК ПФ-231 паркетний

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для покриття паркетних і дерев'яних підлог, а також інших дерев'яних поверхонь, які експлуатуються усередині приміщень.

Можливість покриття по олійним фарбам і алкідним емалям.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Високий блиск, адгезія, зносостійкість
- Стійкість до дії води і миючих засобів
- Підкреслює текстуру деревини

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Лак алкідний напівфабрикатний, цільові добавки
Блиск	80 %
Густина	0,9 г/см <sup>3</sup>
Розчинник	Ксилол, сольвент, уайт-спірит або їх суміш
Пакування	0,7 кг; 2,2 кг;
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Методи нанесення	Розведення	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарбо- розпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )
Валик, пензель	-	30-40	-	-
Пневматичне розпилення	-	20-25	1,2-1,5	0,3-0,4 (3-4)
Умови нанесення	Температура повітря від 10°C до 30 °С, відносна вологість повітря не більше 80 %.			
Час висихання	За температури (20±2) °С і відносної вологості повітря не більше 65 % - 24 год. Нижча температура і вища вологість повітря подовжують час висихання			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (11-13) м <sup>2</sup> /л; (12-14) м <sup>2</sup> /кг; Практична витрата залежить від методу нанесення, виду і стану поверхні, яка фарбується			
Очищення інструментів	Уайт-спірит			

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Очистити від пилу, бруду, жиркових та інших забруднень.

Паркетні підлоги ретельно відциклювати, відшліфувати, очистити від деревного пилу.

Ремонт старих покриттів: Видалити залишки старого відлущеного покриття, очистити від жиркових та інших забруднень. При нанесенні лаку на раніше фарбовану поверхню шар фарби необхідно оновити.

## СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)			Підготовка поверхні	Просочування/ грунтовка		Фінішне покриття
Нові поверхні	Паркетні підлоги	Усередині приміщень	Видалення бруду, шліфування, видалення пилу	«МІКС» Антисептик універсальний (за необхідності)	«МІКС» Порозаповнювач «ВЛ-10» (для дуже поглинальних поверхонь)	2-3 шари «МІКС» Лак ПФ-231 паркетний
Старі покриття	Паркетні підлоги	Усередині приміщень	Видалення часток старого відлущеного покриття, шліфування, видалення пилу	-	-	1-2 шари «МІКС» Лак ПФ-231 паркетний

## ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перед застосуванням лак ретельно перемішати, за необхідності розвести до робочої в'язкості.
- Наступний шар лаку наносять після висихання попереднього.
- Можливість встановлювати меблі і застилати килими через 5 діб після висихання.
- Зберігати в щільно закритій тарі, оберігаючи від дії вологи і прямих сонячних променів. **Берегти від вогню!**
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби індивідуального захисту.

Код УКТЗЕД – 3208.