

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»
вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

«МІКС» АКРИЛОВИЙ ЛАК ІНТЕР'ЄРНИЙ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для захисно-декоративної обробки дерев'яних поверхонь, ДВП, ДСП, а також мінеральних основ і шпалер, пофарбованих водно-дисперсійними фарбами.

Не рекомендується для фарбування вікон та дверей.

ВЛАСТИВОСТІ

- Глянцевий або напівматовий
- Підкреслює колір і текстуру деревини
- Водостійкий
- Без запаху, не містить органічних розчинників
- Екологічно безпечний матеріал

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Дисперсія акрилова водна, цільові добавки
Колір	-
Блиск	Глянцевий; Напівматовий
Густина	(1,00 -1,05) г/см ³
Розріджувач	Вода
Пакування	0,75 л; 2,5 л; 10 л;
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Способи нанесення	Розбавлення (за необхідності)	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарборозпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см ²)
Валик, пензель, фарборозпилювач	До 5 %	-	-	-
Умови нанесення	Температура повітря не нижче 10 °С, відносна вологість повітря не вище 70 %.			
Час висихання	За температури (20±2) °С і відносної вологості повітря не вище 65 % - 3 год. Нижча температура і вища вологість повітря подовжують час висихання			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (10-12) м ² /л; Практична витрата залежить від методу нанесення, стану поверхні та типу деревини			
Очищення інструментів	Вода (з додаванням миючих засобів)			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Поверхню відшліфувати, видалити пил, бруд, обробити «МІКС» антисептиком універсальним та «МІКС» ґрунтовкою глибокопроникаючою.

Ремонт старих покриттів: Видалити старе покриття, що відлущується, відшліфувати поверхню, очистити від пилу та бруду (за необхідності, обробити «МІКС» антисептиком універсальним).

СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)		Підготовка поверхні	Просочу- вання	Ґрунту- вання	Фінішне покриття	
Нові поверхні	Деревина	Зовні Усередині приміщення	Шліфування Видалення пилу та бруду	1-2 шари «МІКС» Антисептик універсальний	1-2 шари «МІКС» Ґрунтовка глибокопроникаюча	2-3 шари «МІКС» Лак інтер'єрний (витримка між шарами 6 год., шліфування поверхні між шарами)
Старі покриття	Деревина	Зовні Усередині приміщення	Видалення старого відлущеного покриття, шліфування поверхні, очищення від пилу та бруду	1-2 шари «МІКС» Антисептик універсальний (за необхідності)	-	2-3 шари «МІКС» Лак інтер'єрний (витримка між шарами 6 год., шліфування поверхні між шарами)

ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перед застосуванням лак ретельно перемішати (*перемішування проводити поперемішувачем стінками тари, щоб не захоплювати повітря та не викликати спінення лаку*), витримати протягом 15 хв., за необхідності розвести водою у кількості не більше 5 % від об'єму лаку.
- Витримка до можливості очищення лакованої поверхні із застосуванням миючих засобів – 2-3 тижні.
- Зберігати за температури від 5°C до 35°C.
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, ретельно провітрювати приміщення. Для захисту рук використовувати гумові рукавички.

Код УКТЗЕД -3209.