

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»
 вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

«МІКС» ЛАК ПФ-170

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для покриття поверхонь з алюмінію та його сплавів, а також інших металевих і дерев'яних поверхонь.

Для експлуатації в умовах помірного і холодного клімату.

Можливість покриття лаком по олійним фарбам і алкідним емалям.

ВЛАСТИВОСТІ

- Стійкість до атмосферних впливів
- Високий блиск, адгезія і зносостійкість
- Підкреслює текстуру деревини

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Лак алкідний напівфабрикатний, цільові добавки
Блиск	80 %
Густина	0,9 г/см ³
Розчинник	Ксилол, сольвент, уайт-спірит або їх суміш
Пакування	0,7 кг; 2,2 кг;
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Методи нанесення	Розведення	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарбо-розпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см ²)
Валик, пензель	-	30-40	-	-
Пневматичне розпилення	-	20-25	1,2-1,5	0,3-0,4 (3-4)
Умови нанесення	Температура повітря від 10°C до 30 °C, відносна вологість повітря не більше 80 %			
Час висихання	За температури (20±2) °C і відносної вологості повітря не більше 65 % - 24 год. Нижча температура і вища вологість повітря подовжують час висихання			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (11-13) м ² /л; (12-14) м ² /кг; Практична витрата залежить від методу нанесення, виду і стану поверхні, що фарбується			
Очищення інструментів	Уайт-спірит			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Поверхню очистити від пилу, бруду, інших забруднень, знежирити.

Ремонт старих покриттів: Видалити частки старого покриття, що відлущується, очистити від забруднень, поверхню знежирити. При нанесенні лаку на поверхню, раніше пофарбовану емалями, шар емалі необхідно оновити.

СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)			Підготовка поверхні	Просочування/ грунтовка		Фінішне покриття
Нові поверх- ні	Метал	Зовні	Видалення пилу, бруду, знежирення	-	-	2-3 шари «МІКС» Лак ПФ-170
		Усередині примі- щень				
Старі покрит- тя	Метал	Зовні	Видалення часток старого покриття, що відлущується, шліфування, знежирення	-	-	1-2 шари «МІКС» Лак ПФ-170
		Усередині примі- щень				

ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перед застосуванням лак ретельно перемішати, за необхідності розвести до робочої в'язкості.
- Наступний шар лаку наносять після висихання попереднього.
- Зберігати в щільно закритій тарі, оберігаючи від дії вологи і прямих сонячних променів. **Берегти від вогню!**
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби індивідуального захисту.

Код УКТЗЕД – 3208.