

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»
 вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

«МІКС» ЛАК ПФ-283

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для покриття дерев'яних і металевих поверхонь, які експлуатуються усередині приміщень.

Можливість покриття по олійним фарбам і алкідним емалям.

ВЛАСТИВОСТІ

- Високий блиск, адгезія і еластичність
- Стійкість до дії води і миючих засобів
- Підкреслює текстуру деревини

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Лак алкідний напівфабрикатний, цільові добавки
Блиск	80 %
Густина	0,91 г/см ³
Розчинник	Ксилол, сольвент, уайт-спірит або їх суміш
Пакування	0,7 кг; 2,2 кг;
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Методи нанесення	Розведення	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарбо-розпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см ²)
Валик, пензель	-	30-40	-	-
Пневматичне розпилення	-	20-25	1,2-1,5	0,3-0,4 (3-4)
Умови нанесення	Температура повітря від 10°C до 30 °C, відносна вологість повітря не більше 80 %			
Час висихання	За температури (20±2) °C і відносної вологості повітря не більше 65 % - 24 год. Нижча температура та вища вологість повітря подовжують час			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (11-13) м ² /л; (12-14) м ² /кг; Практична витрата залежить від методу нанесення, виду і стану поверхні, яка фарбується			
Очищення інструментів	Уайт-спірит			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Очистити від пилу, бруду, жиркових та інших забруднень.

Ремонт старих покриттів: Видалити частки старого покриття, що відлущується, очистити від жиркових та інших забруднень. При нанесенні лаку на раніше фарбовану поверхню, шар фарби необхідно оновити.

СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)			Підготовка поверхні	Просочування/ грунтовка		Фінішне покриття
Нові поверхні	Метал	Усередині приміщень	Видалення пилу, бруду, знежирення	-	-	2-3 шари «MKS» Лак ПФ-283
	Деревина	Усередині приміщень	Видалення бруду, шліфування, видалення пилу	«MKS» Антисептик універсальний (за необхідності)	«MKS» Порозаповнювач «ВЛ-10» (для дуже поглинальних поверхонь)	2-3 шари «MKS» Лак ПФ-283
Старі покриття	Метал	Усередині приміщень	Видалення часток старого покриття, що відлущується, бруду, шліфування, знежирення	-	-	1-2 шари «MKS» Лак ПФ-283
	Деревина	Усередині приміщень	Видалення часток старого покриття, що відлущується, бруду, шліфування, видалення пилу	-	-	1-2 шари «MKS» Лак ПФ-283

ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перед застосуванням лак ретельно перемішати, за необхідності розвести до робочої в'язкості.
- Наступний шар лаку наносять після висихання попереднього.
- Зберігати в щільно закритій тарі, оберігаючи від дії вологи і прямих сонячних променів. **Берегти від вогню!**
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби індивідуального захисту.

Код УКТЗЕД – 3208.