

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»
вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

«МІКС» АКРИЛОВА «ГЕЛЬ-ЛАЗУР»

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для захисту та декоративної обробки зовнішніх та внутрішніх дерев'яних поверхонь. Надає деревині відтінок, підкреслює її природну текстуру, захищає від вицвітання та старіння під дією води, УФ випромінювання, різноманітних забруднень. Може застосовуватись для тонування поверхні перед нанесенням паркетних лаків.

Не рекомендується застосовувати, як самостійне покриття:

- для поверхонь, що зазнають значних експлуатаційних навантажень (підлог, сходів, іни.);
- для поверхонь зовні приміщень – безбарвну «Гель-лазур»;

ВЛАСТИВОСТІ

- Стійкість до атмосферного впливу та дії УФ променів
- Легко наноситься та не стікає з пензля
- Без запаху, не містить органічних розчинників
- Екологічно безпечний матеріал

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Дисперсія акрилова водна, пасти пігментні універсальні, цільові добавки
Колір	Безбарвна, біла, сосна, дуб, горіх, тік, паліандр
Блиск	Шовковистий
Густина	(1,00 -1,04) г/см ³
Розріджувач	Вода
Пакування	0,8 л; 2,5 л;
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Методи нанесення	Розбавлення	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарборозпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см ²)
Валик із синтетичним ворсом, пензель, фарборозпилювач	Готова до застосування		-	-
Умови нанесення	Температура повітря не нижче 10 °С, відносна вологість повітря не вище 70 %			
Час висихання	За температури (20±2) °С і відносної вологості повітря не вище 65 % - 3 год. Нижча температура і вища вологість повітря подовжують час висихання			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (7-10) м ² /л; Практична витрата залежить від стану поверхні та виду деревини			
Очищення інструментів	Вода (з додаванням миючого засобу)			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Висушити, очистити від пилу, бруду, воску, відшліфувати, обробити «МІКС» антисептиком універсальним (за необхідності).

Ремонт старих покриттів: Видалити залишки старого покриття, що відлущується, прошліфувати поверхню, очистити від пилу та бруду.

СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)		Підготовка поверхні	Просочування/ грунтування	Фінішне покриття
Нові поверхні	Деревина Зовні Усередині приміщень	Видалення пилу, бруду, воску, шліфування	1-2 шари «МІКС» Антисептик універсальний (за необхідності)	3 тонких шари «МІКС» Акрилова «Гель-лазур» (витримка між шарами 2 год., шліфування між шарами тонким шліфувальним папером зернистістю Р 220-Р 360)
Старі покриття	Деревина Зовні Усередині приміщень	Видалення залишків старого покриття, шліфування поверхні, очищення від пилу	-	2-3 тонких шари «МІКС» Акрилова «Гель-лазур» (витримка між шарами 2 год., шліфування між шарами тонким шліфувальним папером зернистістю Р 220-Р 360)

ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перед застосуванням «Гель-Лазур» акрилову ретельно перемішати та витримати до видалення пухирців повітря (за їх наявності).
- Кожний наступний шар підсилює інтенсивність кольору. Для отримання менш насиченого кольору та економії кольорової «Гель-Лазури», можливе додавання безбарвної «Гель-Лазури» до кольорової у кількості до 30 % (в залежності від бажаного результату) або нанесення у якості першого шару безбарвної «Гель-Лазури».
- Витримка до очищення поверхні із застосуванням миючих засобів 2-3 тижні (до цього терміну можливе очищення поверхні м'якою вологою тканиною).
- Зберігати в щільно закритій тарі за температури від 5 °С до 35 °С.
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення ретельно провітрювати приміщення. Для захисту рук використовувати гумові рукавички.

Код УКТЗЕД - 3209