



ШТ 100

**Цементно-известковая штукатурка
М100 ЦВ.2.
ДСТУ Б В.2.7-126:2011**

Применение:

Штукатурка применяется для выполнения высококачественных штукатурных работ на различных минеральных основаниях (бетон, кирпич и т.д.) внутри помещений. После затвердевания является прочным основанием для гипсовых шпаклевок и внутренних декоративных штукатурок.

Подготовка основания:

При подготовке основания руководствоваться требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В 2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Краску, масляные или восковые пятна и прочие вещества, снижающие адгезию, а также разрушенные и ослабленные участки поверхности необходимо удалить. Очищенное основание следует обеспылить.

Новые кирпичные стены, сложенные впустошовку, перед оштукатуриванием следует обеспылить (обмести метлой).

Старые кирпичные стены очистить стальными щетками или пескоструйным аппаратом, пропитать грунтовкой и просушить не менее 2 часов.

Выполнение работ:

Пропорции смешивания: 4 - 4,5 л воды на 25 кг сухой смеси. Количество воды при каждом отдельном затворении корректируется пробным замесом.

Сухую смесь медленно высыпать в чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения однородной массы без комков. После 3-5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать повторно. Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность путем наброса с последующим выравниванием правилом и заглаживанием терками. При большой толщине штукатурного слоя смесь наносят в несколько слоев по правилу «мокрое на мокрое». Общая толщина слоев до 20 мм. При общей толщине штукатурного слоя более 25-35 мм следует применять армирующие элементы (металлическую или стеклотканную сетку).

Технические характеристики штукатурки:

Состав: цемент, известь.

Толщина слоя: до 20 мм.

Время применения растворной смеси: не менее 1 часа.

Прочность сцепления с основанием: не менее 0,3 МПа.

Предел прочности при сжатии: не менее 7,5 МПа.

Температура эксплуатации: от -30° С до -70° С.

Расход: 1,6 кг/м² на 1 мм слоя.

Упаковка: 25 кг.

Хранение:

В фирменной герметичной упаковке, в сухих помещениях - 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Примечание:

Работу выполнять при температуре воздуха и основания +5...+30°С и относительной влажности воздуха не менее 60%. В период схватывания и твердения растворной смеси необходимо поддерживать влажность 60-80% и проветривать помещение, как минимум, дважды в сутки для восполнения содержания углекислоты в воздухе, которая необходима для нормального твердения известковых растворов.

Рекомендации:

При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит известь и цемент, которые с водой создают щелочной раствор. При попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и проконсультируйтесь с врачом. Вода после мытья инструмента перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Правила безопасности:

- хранить в недоступном для детей месте;
- во время работы защищать органы дыхания;
- избегать контакта с кожей;
- при попадании смеси в глаза - промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Производитель:

ООО «РОТИС ПЛЮС»

50106, г.Кривой Рог, ул. Коломойцевская 25/1.

mail: rotis_plus@ukr.net Техническая поддержка : 0982861063