

Применение клея KLEIERIT 114 на примере перетяжки деталей салона авто

Нанести клей тонким и равномерным слоем на обе соединяемые поверхности. Дать клею высохнуть до тех пор, пока он не перестанет тянуть нити при касании пальца и не будет прилипать. Около 5 минут должно быть достаточно для этого. Если клей уже подсох, например, склеивание деталей через несколько часов или даже на следующий день, используйте фен с горячим воздухом приibl. 150 градусов, чтобы нагреть клей и снова активировать его.

Клей наносится 1-2 раза в зависимости от степени впитываемости поверхности. Обычно одного слоя достаточно.

Преимущества контактного клея KLEIBERIT 114:

- Очень хорошая адгезия на разных поверхностях
- Эластичный (даже после высыхания)
- Универсальное применение, например, для кожи, искусственной кожи, обивочных тканей и т.д.
- Легко удаляется, с поверхности в случае загрязнения
- Простое и легкое применение
- Может быть использован повторно в любое время после сушки с помощью фена с горячим воздухом
- Устойчивость к воздействию температуры (хорошо подходит для интерьера автомобиля, например, приборная панель или центральная консоль)







