

## Europlast 7 DE107

### Європласт 7 ДЄ107

Шовковисто-матова латексна фарба



### Опис продукту

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Застосування</b>       | Шовковисто-матова латексна фарба для внутрішніх робіт. Надзвичайно економічна, має високу криючу здатність. Застосовується в приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням. Зручна у роботі, не бризкає і не стікає з валику. Витримує вологе прибирання з застосуванням миючих засобів. Призначена для фарбування цементної і гіпсової штукатурки, бетону, цегли, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер. Не містить розчинників. |
| <b>Властивості</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• для внутрішніх робіт</li> <li>• шовковисто-матова</li> <li>• економічна</li> <li>• тиксотропна</li> <li>• витримує вологе чищення</li> <li>• висока криюча здатність</li> </ul>   |
| <b>Колір</b>              | Білий  |
| <b>Ступінь глянцю</b>     | Шовковисто-матовий   |
| <b>Клас стирання</b>      | 1 згідно DIN EN 13300  |
| <b>Щільність</b>          | 1,32 кг/л  |
| <b>Зв'язуюча речовина</b> | Вінілова дисперсія   |
| <b>Склад</b>              | Діоксид титану, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/а, згідно директив ЄС, становить 30 г/л (2010); даний продукт містить < 30 г/л ЛОС.  |
| <b>Розчинник</b>          | Вода (до 10 %)   |

### Нанесення

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Основа</b> | Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Потрібно видалити пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній основі, інші забруднення. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. Основа повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Нерівності вирівняти шпаклівкою düfa Acryl-Sprachtel. Крейдяні поверхні, оштукатурені ділянки та поверхні, що осипаються та/або вбирають вологу обробити глибокопроникною ґрунтовкою düfa Tiefgrund Acryl-Hydrosol DE |
|---------------|--|

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | 800. Вражені грибками місця очистити засобом düfa Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.  |
| <b>Нанесення</b>             | Наносити щіткою, валиком або розпилювачем, включаючи безповітряний спосіб. Перед використанням фарбу перемішати. Рекоменується наносити в 2 шари. 1-й шар – фарбу розбавити не більше 10% води. 2-й шар – фарбу не розбавляти.<br>При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло діаметром 0,66-0,79 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до робочої густини і використовувати сопло 2 мм.<br>При використанні апаратів ТМ Wagner рекомендуємо використати модель Wagner Flexio W585. Робочий рівень потужності (AIR CONTROL) 7-8, діаметр сопла 2,5 мм. Фарбу розвести водою на 20%. При значних площах нанесення можна використати апарат Wagner ProjectPro 117, рекомендоване сопло 517 при робочому тиску 200 бар. |
| <b>Витрата</b>               | Витрата на один шар – 65-85 мл/м <sup>2</sup> в залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.  |
| <b>Особливості</b>           | Поверхні, які можуть пошкоджуватись мікроорганізмами, фарбувати з додаванням у фарбу антипліснявої домішки düfa Schimmelstopp.   |
| <b>Чистка інструментів</b>   | Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.  |
| <b>Час висихання</b>         | Час висихання одного шару 4-6 години. Всі рекомендації ефективні при температурі основи +20°C і відносній вологості повітря 60%, в інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись. Придатність до експлуатації приміщень - через 7 днів.  |
| <b>Температура нанесення</b> | Не фарбувати при температурі основи нижче +5°C або відносній вологості повітря вище 80%.   |
| <b>Колерування</b>           | Можливе барвником düfa Vollton- und Abtönfarbe D230, також машинним способом за системами Color Mix або SELEKT.<br>Затонована фарба повинна бути використана найближчим часом!   |
| <b>Доповнення</b>            |  |
| <b>Фасовка</b>               | 1 л; 2,5 л; 5 л; 10 л  |
| <b>Зберігання</b>            | У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +30°C. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивитись на упаковці.<br>Затонована фарба не має гарантійного терміну зберігання.   |
| <b>Заходи безпеки</b>        | Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. При розпиленні не вдихати пари. Не виливати фарбу в каналізацію, водойми або на ґрунт.  |
| <b>Утилізація</b>            | Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.   |

6.02.2019

Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”  
Україна, м. Дніпро  
вул. Курсантська, 7Б  
тел. (056) 377-95-05  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для

Europlast 7 DE107

передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідує якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.