

## düfatex Acryl Klarlack

дюфатэкс Акрил Кларлак

Панельный акриловый лак



### Описание продукта

<b>Область применения</b>	Водорастворимый лак на основе акриловых дисперсий и модифицированных полиуретановых смол для внутренних и наружных работ. Создает не желтеющее прозрачное покрытие, которое легко чистится. Имеет высокую блочную прочность. Предназначен для декоративного покрытия деревянных панелей из массива и клееной древесины, плит ДСП, OSB, QSB и мебели, поверхностей из полистирола, пробки, ПВХ, минеральных и акриловых штукатурок, алкидных лакокрасочных покрытий. Также применяется для поверхностей, покрытых средствами düfatex Aqua и düfatex Aqua Antiseptik.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для внутренних и наружных работ</li> <li>• усиленный полиуретаном</li> <li>• высокая блочная прочность</li> <li>• глянцевый</li> <li>• не желтеет</li> </ul>
<b>Цвет</b>	Прозрачный
<b>Степень глянца</b>	Глянцевый
<b>Плотность</b>	1,01 ± 0,01 кг/л
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, вспомогательные добавки, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории A/a, согласно директив ЕС, составляет 150 г/л (2007) и 130 г/л (2010) данный продукт содержит <130 г/л ЛОС.
<b>Растворитель</b>	Вода

### Нанесение

<b>Основание</b>	<p>Поверхность должна быть чистой, сухой и гладкой. Непрочные лакокрасочные покрытия удалить, прочные покрытия слегка зашкурить наждачной бумагой. Деревянные поверхности очистить от смолы качественным растворителем, удалить пыль и грязь и загрунтовать грунтовкой düfatex Base Aqua или лаком, разбавленным водой на 15%. Пораженную вредителями древесину обработать бесцветным средством Holzwurm D614. Минеральные поверхности очистить от пыли и загрунтовать грунтовкой düfa Grund; места, пораженные грибами, очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.</p> <p>При использовании лака по поверхностям изолирующей соли обязательно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зачистить остатки высолов механическим путем,</li> <li>- поверхности с изолирующей солью тщательно промыть водой, дать</li> </ul>
------------------	--

	<p>высохнуть,  - не менее чем через 3-4 часа прогрунтовать, дать высохнуть,  - нанести слой лака не менее чем через 10-12 часов.</p>
<b>Нанесение</b>	<p>Перед нанесением перемешать. Наносить тонким слоем кистью, распылителем или валиком с коротким ворсом. Для удобства нанесения добавить воды до 5%. Покрывать в 2 слоя.</p>
<b>Расход</b>	<p>Расход на один слой - 100-125 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от типа основания. Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.</p>
<b>Особенности</b>	<p>Не использовать для покрытия пола.</p>
<b>Очистка инструментов</b>	<p>Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ.</p>
<b>Время высыхания</b>	<p>Срок высыхания каждого слоя составляет 4 часа при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60%. При более низких температурах и высокой влажности воздуха это время увеличивается. Механические нагрузки прикладывать не ранее 7 суток после окончания работ.</p>
<b>Температура нанесения</b>	<p>Работы выполнять при температуре основания и окружающего воздуха выше + 8°C и относительной влажности воздуха не более 80%.</p>
<b>Дополнения</b>	
<b>Фасовка</b>	<p>0,75 л; 2,5 л</p>
<b>Хранение</b>	<p>В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +35°C. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 18 месяцев.</p>
<b>Меры безопасности</b>	<p>Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с кожей. При выполнении работ использовать средства защиты: перчатки, очки. При нанесении распылением не вдыхать пары. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. Не выливать в канализацию, водоемы или на почву.</p>
<b>Утилизация</b>	<p>Остатки высохшего лака утилизируются как обычный строительный мусор.</p>

26.06.2017

Изготовлено по технологии компании "Meffert AG", Германия

ТУ У 20.3-31158382-044:2015  
СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен"  
Украина, г. Днепро  
ул. Курсантская, 7Б  
тел. (056) 377-95-05  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель/пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.