

Технічна інформація

Aqua-Parkettlack Matt

Аква-Паркеттлак Матт

Аква-лак паркетний матовий

для внутрішніх робіт



Опис продукту

Застосування	Стійкий до стирання однокомпонентний безбарвний лак для захисно-декоративного покриття дерев'яних, коркових і паркетних підлог всередині приміщень. Міцний, стійкий до подряпин і до стирання; світlostійкий, легко наноситься. Ідеально підходить для підлог з нормальним експлуатаційним навантаженням. Може використовуватися для покриття інших конструкцій всередині приміщень.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • водорозчинний • для внутрішніх робіт • стійкий до стирання • швидко сохне • добре піддається очищенню • з нейтральним запахом
Колір	Прозорий
Ступінь глянцю	Матовий
Щільність	1,01 ± 0,01 кг/л
Склад	Дисперсія чистого акрилату, матуючий засіб, вода, домішки. Гранично допустима концентрація летких органічних сполук для матеріалів категорії A/d, згідно з директивою ЄС, становить 130 г/л (2010); даний продукт містить не більше 120 г/л ЛОС.
Розчинник	Вода

Нанесення

Основа	Повинна бути чистою, сухою, міцною, знежиреною, без забруднюючих домішок і субстанцій, діючих розділяючи (як наприклад. смола, віск, жир старі слабкі покриття та ін.). Основу, в залежності від типу, попередньо обробити, як зазначено нижче. Деревина: дерев'яні і паркетні підлоги повинні бути оброблені шлифмашиной і очищені від пилу. Віск, політуру і засоби по догляду видалити без залишку. Значні нерівності вирівняти спеціалізованою
---------------	---

	<p>шпаклівкою для дерев'яних підлог. Після висихання шпаклівки - зашліфувати. Тропічні або смолисті породи деревини ретельно промити або очистити спеціальним засобом для видалення смоли Nitro-Universalverdünner або якісним розчинником, і дати добре просохнути. Вологість деревини у конструкції з заданими геометричними розмірами не повинна перевищувати 13±2%, у обмежено деформованих конструкцій без заданих розмірів - 18%.</p> <p>Старі покриття: неміцні, відстаючі і потріскані старі шари фарби видалити без залишку. Міцні старі покриття фарби злегка зашлифувати, перевірити на перекривання і на сумісність з новим покриттям. При необхідності провести випробування липкою стрічкою на адгезію.</p>
Нанесення	<p>Перед нанесенням добре перемішати. Вбираючі основи прогрунтувати лаком, разбавленним водою на 5-15%. Лак наносити в нерозведеному вигляді в 2-3 шари, в залежності від подальшого навантаження на підлогу (максимальна кількість шарів-5). Наносити пензлем,, валиком або розпиленням; рекомендується використовувати спеціальні акрилові щітки (суміш синтетики і натуральної щетини). На великих поверхнях використовувати нейлонові валики з коротким ворсом (4-6 мм) і відразу ж пройти дрібнопористим валиком або акриловим пензлем. Мохерові і велюрові валики не придатні для нанесення. Після нанесення захистити поверхню підлоги від попадання пилу і вологи.</p> <p>При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло 0,011-0,013 дюйма і тиск 160 бар, лак при цьому не розбавляти. При нанесенні апаратами повітряного розпилення лак розбавити водою до робочої в'язкості, використовувати сопло 1,5 мм і тиск 3 бар.</p>
Витрата	Близько 100 мл/м ² при нанесенні на гладкі, злегка вбираючі основи. На шорсткуватих поверхнях витрата збільшується. Точна витрата встановлюється пробним фарбуванням на об'єкті.
Особливості	Лак не призначений для застосування в саунах і лазнях! Висохлу поверхню чистити м'якою щіткою або тканиною; забруднені ділянки - тканиною, змоченою в нейтральному миючому розчині (рН 6-8). При установці меблів використовувати спец. підкладки для ніжок.
Чистка інструментів	Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.
Час висихання	Час висихання: при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60% перефарбування через 2 години. При більш низькій температурі і високій вологості повітря покриття сохне довше. Через 12 годин по пофарбованій поверхні можна ходити. Здача в експлуатацію - через 7 днів.
Температура нанесення	Роботи виконувати при температурі основи не вище +8°C і відносній вологості повітря не більше 80%.
Доповнення	
Фасовка	0,75 л; 2,5 л
Зберігання	У щільно закритій тарі в прохолодному місці при температурі від +5°C до +35°C. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 18 місяців.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати контакту зі шкірою. Під час виконання робіт використовувати засоби захисту: рукавички, окуляри. При нанесенні розпиленням не вдихати пари. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт.
Утилізація	Тільки абсолютно порожні упаковки здавати в переробку. Засохлі залишки матеріалу утилізувати відповідно до місцевих приписів.

1.06.2017

Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина

ТУ У 20.3-31158382-044:2015
СП з II ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (0562) 34-55-55.