

Edelweiss D601

Эдельвайс D601

Гипоаллергенная дисперсионная краска



Описание продукта

Область применения	Краска для внутренних работ. Особенно рекомендуется для спальных помещений, детских комнат. Образует гладкое матовое белое покрытие, которое допускает легкую влажную чистку без моющих средств и абразивных материалов. Предназначена для окрашивания штукатурки, бетона, кирпича, гипсовых поверхностей, также ДВП, ДСП, обоев. Экологически чистая, без органических растворителей.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • белая • матовая • не содержит ЛОС • экономичная • проста в нанесении
Цвет	Белый
Степень глянца	Матовая
Класс истирания	3 согласно DIN EN 13300
Плотность	1,51 кг/л
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Состав	Акриловая дисперсия, диоксид титана, вода, функциональные добавки. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/а, согласно директив ЕС, составляет 30 г/л (2010); данный продукт не содержит ЛОС.
Растворитель	Вода

Нанесение

Основание	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013. Поверхность должна быть чистой, сухой и пригодной для обработки. Остатки известковых побелок, высолы, покрытия на минеральной и масляной основе, другие загрязнения тщательно удалить. Трещины расшить, загрунтовать и зашпаклевать. Свежая цементная штукатурка должна быть выдержана минимум 28 дней, бетон - минимум 3 месяца. Влажность оснований не должна превышать 4%, гипсовых оснований - 1%. Крепкие алкидные и масляные покрытия зашкурить. Поверхности обеспылить, обработать грунтовкой торговой марки düfa. Пораженные грибками места очистить и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции; при наличии на поверхности значительных поражений плесенью, поверхность следует обработать средством düfa Schimmelentferner.
------------------	--

Нанесение	<p>Перед использованием тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем (включая безвоздушный способ - «airless»).</p> <p>При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло 0,45-0,79 мм и давление 160-180 бар. При нанесении воздушным распылением разводить водой до рабочей густоты, но не более 10%, и использовать сопло 2 мм.</p> <p>При использовании аппаратов TM Wagner рекомендуем на незначительных площадях использовать модель Wagner Flexio W585. Рабочий уровень мощности (AIR CONTROL) 7-8, диаметр сопла 2,5 мм. Краску разбавить водой на 3%. При значительных площадях нанесения рациональнее использовать аппарат Wagner ProjectPro 117, рекомендуемое сопло 517 при рабочем давлении 200 бар. Краску в этом случае можно не разбавлять.</p>
Расход	Расход на один слой - 70-80 мл/м ² в зависимости от зернистости основы. Точный расход определяется пробным окрашиванием на объекте.
Особенности	Поверхности, склонные к воздействию микроорганизмов, красить с добавлением в краску антиплесневой добавки düfa Schimmelstopp.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ.
Время высыхания	Полное высыхание - 6-8 часов. Все рекомендации эффективны при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%, в других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться. Полную прочность покрытие приобретает через 7 дней.
Температура нанесения	Не красить при температуре основания ниже + 5°C и относительной влажности воздуха выше 80%.
Колеровка	Возможно красителем düfa Vollton- und Abtönfarbe D230. При колеровке в пастельные цвета гипоаллергенные свойства сохраняются, в более насыщенные – уменьшаются.
Дополнения	
Фасовка	1 л; 2,5 л; 5 л; 10 л
Хранение	В плотно закрытой таре в прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотреть на упаковке.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. Не выливать краску в канализацию, водоемы или на почву.
Утилизация	Остатки высохшей краски утилизируются как обычный строительный мусор.

26.06.2017

Изготовлено по технологии компании “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
 Украина, г. Днепро
 ул. Курсантская, 7Б
 тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель/пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.