

МАРМУРИТ COLORATO**Мозаичная
штукатурная масса****Основные преимущества:**

- Легкая и быстрая подготовка выбранного меланжа;
- Богатая палитра цветовых композиций;
- Высокие декоративные преимущества мозаичной штукатурки;
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям;
- Простота ухода и чистки;

Применение:

поверхности необходимо **МАРМУРИТ COLORATO** является двухкомпонентной композицией вяжущего вещества на основе акриловых смол и цветной крошки с размером зерна 1,5 мм. Вяжущее вещество поставляется в герметичной упаковке, вместе с ней поставляется точно отмеренные порции крошки цветов, указанных в каталоге Производителя. Штукатурная масса формируется путем смешивания выбранной крошки с вяжущим веществом в соответствующих пропорциях согласно поданной рецептуре.

Штукатурная масса **МАРМУРИТ COLORATO** используется для ручного нанесения тонкослойных штукатурных покрытий снаружи и внутри зданий.

Особенно рекомендуется для декоративной отделки в помещениях с высокой интенсивностью движения (например, лестничные площадки, коридоры и проходы), а также архитектурных элементов, находящихся на фасадах зданий (например: плинтуса, пилястры, карнизы). Продукт можно использовать в жилых и общественных зданиях, в том числе в образовательных и медицинских учреждениях. Предназначена как для минеральных оснований (таких, как бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка), так и оснований, покрытых штукатурным слоем на синтетической основе. Перед нанесением штукатурной массы поверхность необходимо загрунтовать препаратом **Грунтовка MARMURIT GT (с. 37)** и препаратом **BUDOGRUNT ZG либо BUDOGRUNT WG (с. 41)** (для впитывающих поверхностей).

Внимание: Учитывая характер продукта, не рекомендуется использовать его на поверхностях, подвергающихся длительному воздействию прямых солнечных лучей, воды и осадков, например в бассейнах или открытых стен забора. Штукатурка в темных меланжах не должна использоваться на поверхностях, находящихся под воздействием прямых солнечных лучей, ввиду чрезмерного нагревания и возможности снижения эстетичного вида штукатурки.

Технические характеристики:

Базовое вяжущее вещество: акриловое смола;

Цвета: цветовые меланжи соответственно коллекции **МАРМУРИТ COLORATO Farby KABE**;

Фактуры: полная;

Размер зерна: 1,5 мм;

Растворитель: вода;

Средний расход: ок. 4,0 кг/м²;

Температура использования (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤75%;

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 25,75кг продукта.

Хранение: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном, но защищенном от мороза помещении. Открытую упаковку плотно закрыть и как можно быстрее использовать.

Срок годности для применения: 3 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке изделия, в закрытой оригинальной упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**Подготовка основания:**

Поверхность должно быть несущей (без трещин), обезжиренная, ровная и сухая, без пятен и налета биологического и химического происхождения. В случае обрастания водорослями и/или поражения грибом поверхность необходимо очистить механическим методом, затем смыть под напором воды и нанести защитный фунгицидный препарат, согласно рекомендациями производителя. Все Отдельные, не прикрепленные к основанию слою

(например: штукатурка или шпательные малярные покрытия) необходимо удалить.

В случае если неровности значительные (от 5 до 15 мм), стену необходимо предварительно выровнять раствором, а затем всю поверхность прошпаклевать клеюще-шпаклевочной массой **КОМБИ (с. 24)**. Незначительные неровности (до 5 мм) можно выровнять и одновременно разгладить поверхность с помощью клеюще-шпаклевого раствора **КОМБИ (с. 24)**. Абсорбирующие поверхности перед нанесением выравнивающего и/или шпаклевочного раствора следует загрунтовать препаратом **BUDOGRUNT ZG (с. 35) / BUDOGRUNT WG (с. 72)**. Свежевыполненные бетонные поверхности, цементные и цементно-известковые штукатурки, можно штукатурить только после истечения 4-недельного периода выдержки, гипсовые штукатурки через 2 недели, а т.н. «сухие застройки сразу после шлифования и обеспыливания».

Грунтование:

На сильно абсорбирующие поверхности необходимо предварительно нанести грунтовочный препарат **BUDOGRUNT ZG (с. 35)** (снаружи) или **BUDOGRUNT WG (с. 72)** (для помещений). Перед нанесением штукатурной массы поверхность необходимо загрунтовать **ГРУНТОВКА MARMURIT GT (с. 37)**. Период высыхания препарата, использованного на основании в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности 55%) составляет около 24 часов. После полного высыхания препарата, нанесенного на поверхность, можно перейти к нанесению массы.

Чтобы ограничить возможность просматривания цвета основания сквозь фактуру штукатурки рекомендуется использовать грунтовочный препарат, подкрашенный в меланж мозаичной штукатуркой массы.

Подготовка штукатурки:

В упаковке находится продукт, готовый к использованию. В случае необходимости штукатурную массу можно разбавить небольшим количеством воды (добавляя макс. 5% от объема массы). Непосредственно перед применением массу необходимо тщательно перемешать (дрелью/низкоскоростной мешалкой) до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к избыточному ухудшению эстетичного вида штукатурки.

Нанесение:

Мозаичную штукатурную массу наносить на основание (снизу вверх) тонким, равномерным слоем с помощью терка из нержавеющей стали. Затем массу, нанесенную на основание, необходимо деликатно выровнять теркой из нержавеющей стали. Образовавшееся покрытие должно быть ровным и полностью покрывать поверхность без впадин и выпуклостей.

Внимание: Штукатурку, нанесенную на поверхность, не следует затирать. Накладывание слишком тонкого слоя штукатурки может привести к образованию трещин на поверхности штукатурки, что влияет на эстетику и прочность.

Высыхание:

Период высыхания нанесенной на основание штукатуркой массы (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет около 24 часов.

Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивает период высыхания, даже до нескольких дней. Ново нанесенную штукатурную массу необходимо защищать от атмосферных осадков и конденсации влаги до полного отверждения штукатурки. После нанесения штукатурки помещение необходимо проветрить в течение 2 недель, только по истечении этого периода можно начать полное использование этих помещений.

Рекомендации по работе с продуктом:

На конечный эффект нанесенной штукатурной массы может влиять тип основания. Поэтому, в случае неоднородного основания, рекомендуется предварительное шпаклевание всей поверхности клеюще-шпаклевочным раствором **КОМБИ (с. 24)**. Чтобы избежать цветовых различий, необходимо обработать всю поверхность, являющуюся отдельным архитектурным целым, одним циклом, методом «мокрое по мокрому». На отдельные стены наносить продукт исключительно из той же партии. Непосредственно после завершения работы инструменты необходимо промыть водой. Во время нанесения и высыхания штукатурной массы должна быть погода без осадков с температурой воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать нанесения на поверхность под воздействием прямых солнечных лучей и сильного ветра. В целях защиты не высохшей штукатурки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов, на лесах рекомендуется использовать соответствующие защитные сетки.



Техническая Апробация – АТ-15-6507/2009
Изделие соответствует гигиеническим нормам
НКВ/0208/01/2008

ООО "Краски КАВЕ Польша"

40-742 г. Катовице, ул. Слэнска, 88, тел.: (32) 204 64 60,

факс: 204 64 66

info@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl

