

# Muresko

Фасадная краска на базе силиконовой смолы SilaCryl® с минеральным характером, с высокими диффузионными и воотталкивающими свойствами.



## Описание продукта

### Область применения

Высококачественное фасадное покрытие для гладких и структурированных поверхностей. Краска на основе силиконовой смолы SilaCryl® с очень хорошей защитой от влаги при высокой пропускающей способности водяного пара и достаточной пропускающей способности CO<sub>2</sub>. Кроме того, основа SilaCryl® обеспечивает многообразие цветовых тонов, атмосферостойкость, устойчивость к меловому осыпанию и адгезию, как у высококачественных красок на основе чистого акрилата.

На шероховатых поверхностях, в зависимости от степени разбавления, краска позволяет либо подчеркнуть, либо затушевать структуру покрытия. Подходит специально для ремонтного окрашивания старых, способных нести нагрузку покрытий на газобетоне, для покраски монтажных плит и блоков из газобетона.

### Свойства

- разбавляется водой, экологически чистый, со слабым запахом
- атмосферостойкость
- водоталкивающие свойства по DIN 4108
- устойчивость к воздействию щелочей, поэтому не омыляется
- простота в применении
- превосходно покрывает кромки и округлые края
- защищает фасад от водорослей и грибков

### Связующее

силиконовая смола + дисперсия чистого акрилата

### Упаковка

- **ColorExpress:**  
2,5 л, 10 л

### Цвет

белый.

Краска Muresko колеруется самостоятельно с помощью колеров CaparolColor Vollton- und Abtönfarben или AVA – Amphicolor Vollton- und Abtönfarben. При самостоятельном колеровании необходимо перемешать требуемое количество краски во избежание различий цветового тона.

Краска Muresko колеруется автоматически в системе ColorExpress во все ходовые оттенки цвевых коллекций. Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии.

При использовании цветовых тонов со слабой укрывистостью - красного, оранжевого, желтого - рекомендуется нанести предварительное покрытие Muresko или Capagrund Universal подходящего цветового тона грунтовочной системы. Соответствующие цветовые тона грунтовочной системы можно получить с помощью колеровочной системы ColorExpress. Может потребоваться дополнительный заключительный слой.

Чтобы получить покрытие с равномерным цветовым тоном, подложка должна обладать равномерной впитывающей способностью.



Степень глянца  
Технические параметры

## Устойчивость цветового тона в соответствии с инструкцией BFS Nr. 26

класс: В  
группа: 1–3 в зависимости от цветового тона

матовая, G3

## Характеристики в соответствии с DIN EN 1062:

■ Плотность:	ок. 1,5 г/см <sup>3</sup>
■ Величина максимального зерна:	< 100 мкм, S1
■ Толщина сухого слоя:	100–200 мкм, E3
■ Водопроницаемость (w):	(w-Wert): ≤ 0,1 [кг/(м <sup>2</sup> · ч <sup>0,5</sup> )] (низкая) W3
■ Паропроницаемость (sd):	(sd-Wert): < 0,14 м (высокая), V1 После колеровки возможны отклонения в технических характеристиках.

## Применение

Подходящие подложки

**Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положение Порядка подряда на оказание строительных услуг VOB, часть C, DIN 18363, раздел 3.**

Подготовка подложки

**Новые и уже существующие исправные теплоизоляционные композиционные системы с покрытием штукатурками на основе синтетических смол, силиконовых смол, на известково-цементной основе (PII):**

Старые штукатурки нуждаются в мокрой чистке. При чистке струей воды под напором необходимо соблюдать температуру макс. 60 °С и давление макс. 6 Па. После чистки дать поверхности хорошо высохнуть. Нанести покрытие Muresko в соответствии с существующим типом верхней штукатурки, соблюдая следующие указания:

**Штукатурки растворяемых групп PII и PIII/минимальная прочность на сжатие согласно DIN EN 998-1 составляет 1,5 Н/мм<sup>2</sup>:**

**Новые штукатурки:** можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер и пр.) необходимо соблюдать более длительный период сушки. При нанесении дополнительного слоя грунтовкой CapaGrund Universal снижается риск появления известковых выцветов на щелочных верхних штукатурках растворяемых групп PII и PIII, поэтому покрытие можно наносить уже через 7 дней.

**Старые штукатурки:** штукатурка в подштукатуриваемых местах должна хорошо затвердеть и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта CapaSol Tiefgrund или OptiSilan TiefGrund. На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходимо грунтование продуктом Dupa-Putzfestiger

**Новые силикатные верхние штукатурки:**

Необходимо нанести покрытие продуктами из нашей силикатной программы Syllitol®

**Пористый бетон со сатрым покрытием, способным выдерживать нагрузки:**

Участки без дефектов почистить. Нанести грунтовочное покрытие CapaGrund Universal. При поврежденном покрытии пористого бетона рекомендуем обратиться к программе Disbon-Programm.

**Бетон:**

Бетонные поверхности с отложениями грязи или слоем мучной крошки очистить механически или с помощью струи воды под напором, соблюдая установленные законом правила. На слабо впитывающие и гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие CapaGrund Universal. На грубо пористые, впитывающие поверхности с легкой песчаной осыпью нанести грунтовочное покрытие OptiGrund или CapaSol Tiefgrund. На мучнистые поверхности нанести грунтовочное покрытие Dupa-Putzfestiger.

**ЦСП:**

Из-за высокой щелочности подложки ЦСП необходимо выполнить грунтование материалом Disbon 481 EP-Underprimer во избежание известкового выцветания.

**Кирпичная облицовочная кладка:**

Для покраски предназначен только морозоустойчивый облицовочный камень или клинкер без примесей. Швы кирпичной кладки должны быть без трещин, поверхность - сухой и без солей. Нанести грунтовочный слой Dupa-Putzfestiger. Если в промежуточном покрытии появляется коричневое окрашивание, работу необходимо проводить краской на органической основе DupaSol.

**Покрытия дисперсионными красками с несущей способностью:**

Загрязненные старые покрытия и покрытия с меловой осыпью очистить с помощью струи воды под напором при соблюдении установленных законом предписаний. Нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

**Несущие покрытия штукатуркой на основе синтетических и силиконовых смол:**

Старые штукатурки очистить подходящим способом. При мокрой чистке поверхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой.

	<p><b>Не способные выдерживать нагрузку минеральные покрытия:</b> Полностью удалить шлифованием, щеткой или струей воды. При мокрой чистке поверхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой. Нанести грунтовочное покрытие Dupa-grund.</p> <p><b>Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками или штукатурками на основе синтетических смол:</b> Полностью удалить соответствующим методом, например, механическим способом или при помощи химического раствора. Почистить поверхности с помощью струи воды под напором с соблюдением местных предписаний. На слабо впитывающие или гладкие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal. На впитывающие поверхности и подложки с мучной или песчаной осыпью нанести грунтовочный слой Dupa-grund.</p> <p><b>Поверхности, загрязненные промышленными газами и копотью:</b> Нанести покрытие краской на органической основе Duparol.</p> <p><b>Оштукатуренные и бетонные поверхности с трещинами:</b> Нанести покрытие материалами PermaSilan или Cap-elast согласно инструкции.</p> <p><b>Поверхности с высолами:</b> Высолы очистить сухой щеткой. Нанести грунтовочный слой Dupa-Putzfestiger. При нанесении покрытий на поверхности с высолами невозможно гарантировать долговременную адгезионную прочность покрытия или предотвращение появления новых отложений солей.</p> <p><b>Основания с небольшими дефектами:</b> Небольшие дефекты исправить с помощью шпатлевки Caparol Fassaden-Feinspachtel. Большие дефекты до 20 мм исправляются с помощью шпатлевки Histolith-Renovierspachtel. Нанести грунтовку на зашпатлеванные участки.</p>
Метод нанесения	Нанести материал валиком или кистью.
Структура покрытия	Удалить плесень, водоросли или грибок с помощью влажной чистки при соблюдении местных предписаний. Промыть поверхность материалом Capatox или FungiGrund. Дать хорошо высохнуть.
	<p><b>Грунтовочный или промежуточный слой:</b> Краска Muresko, разбавленная макс. на 10 % водой.</p>
	<p><b>Заключительный слой:</b> Краска Muresko, разбавленная макс. 5 % воды. Для сохранения структуры шероховатых оштукатуренных поверхностей грунтовочный слой разбавить на макс. 15–20 % , заключительный слой разбавить макс. на 10 % водой.</p>
Расход	ок. 200 мл/м <sup>2</sup> на один слой для гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении.
Условия применения	<b>Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке:</b> +5 °C для подложки и циркуляционного воздуха
Сушка/время сушки	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4 – 6 часов поверхность сухая и может подвергаться дальнейшей обработке. Полностью поверхность высыхает и может подвергаться нагрузкам примерно через 3 дня. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть рабочие инструменты водой.
Замечание	<p>Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике "мокрое по мокрому" за один рабочий прием.</p> <p>Не наносить на горизонтальные поверхности, подверженные воздействию воды. При нанесении на существующие исправные покрытия на пористом бетоне коэффициент яркости должен быть выше 30, при нанесении на системы СФТК выше 20.</p> <p>Для фасадных поверхностей, находящихся в особых условиях или вследствие естественных погодных условий подвергающихся более сильному, чем обычно воздействию влажности, существует повышенный риск появления грибка и водорослей.</p> <p>Краска Muresko оснащена пленочной защитой. Данная пленка обеспечивает длительную, однако ограниченную по времени защиту, эффективность которой зависит от условий на объекте, например, от интенсивности налета и действия влаги. Поэтому невозможно полностью предотвратить появление водорослей и грибков. При нанесении на поверхности, пораженные водорослями или грибками, на этапе подготовки поверхности после чистки можно использовать продукт FungiGrund вместо OptiGrund.</p> <p>На покрытиях темных цветовых тонов механические нагрузки (царапание) могут вызывать появление светлых полос (Schreibeffekt - эффект письма). Это специфическое свойство всех матовых фасадных красок.</p> <p>На плотных, прохладных подложках или при обусловленных погодными условиями параметрами сушки при воздействии влаги (дождь, роса, туман) вспомогательные вещества краски на поверхности могут образовывать желтовато-прозрачные, слегка блестящие и клейкие следы. Эти вспомогательные вещества являются растворимыми в воде и удаляются самостоятельно при промывании достаточным количеством воды, например, после нескольких ливневых дождей. На качество высохшего покрытия это не оказывает влияния. Если необходимо провести дальнейшую обработку покрытия, вспомогательные материалы/подтеки необходимо предварительно смочить и через некоторое время тщательно смыть. Затем дополнительно необходимо выполнить грунтование продуктом CapaGrund Universal. При нанесении покрытия в нормальных климатических условиях такие подтеки не образуются.</p>

Проявление следов ремонта на поверхности зависит от многих факторов, поэтому их нельзя избежать (допускаются инструкцией BFS 25).

## Замечание

Указания для безопасного применения

Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать этикетку, так как краска может нарушить кишечную флору. Обеспечить тщательное проветривание во время применения и сушки. Не есть, не пить, не курить во время применения продукта. При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Дополнительные сведения в паспорте безопасности.

Утилизация

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (кат. А/с): 40 г/л (2010). Данный продукт макс. 20 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ

M-DF02 F

Декларация состава

Полиакрилатная смола, полисилоксаны, диоксид титана, силикаты, вода, минеральные наполнители, реологические добавки, пленочный и тарный консерванты.

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49  
Факс: +7 495 6455799  
e-mail: daw@daw-se.ru

## Техническая информация 110\_1 · Состояние на февраль 2021

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru  
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by  
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua  
SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv