



SOLAR 40 C

Инсуляционная пленка Solar 40 C снижает избыточное количество тепла, поступающее через окна летом и также ограничивает потери тепла из помещения зимой. Изначальная стоимость покупки и установки этой пленки быстро возвращается к вам в виде экономии на отоплении и кондиционировании.



Гарантия SOLAR SCREEN®
6 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Европейский стандарт EN 1096-1
**ПРОТЕСТИРОВАНО В
ЛАБОРАТОРИИ**



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	1 %
Пропускание видимого света	75 %
Отражение наружного видимого света	22 %
Отражение интерьерного видимого света	21 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	45 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	36 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	12 %
Поглощение солнечной энергии	28 %
Пропускание солнечной энергии	60 %
Снижение бликов	42 %
g-значение	0.61
u-значение	4.24
Isı kaybı azaltma (Kış)	34 %
Переизлучение	0.31
Затемняющий коэффициент	0.6
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	50 μ

Цвет : CHAMPAGNE

СОСТАВ

- Полиэстр с высокими оптическими показателями и внедрением анти-ИК металлических частиц
- Соединяющий клеевой слой
- Полиэстр с высокими оптическими показателями
- Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
- Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	!
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	!
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	!

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не использовать стикеры или другие клейкие материалы на пленку. Для предотвращения возможной