

Grunt**MARMURIT GT****Грунтовка под мозаичные
штукатурные массы****Основные преимущества:**

- § Улучшает клейкость штукатурки;
- § Снижает и нормализует поглощаемость основания;
- § Подкрашенная под цвет штукатурки снижает эффект просвечивания основания;
- § Облегчает нанесение штукатурки и формирования узора;
- § Хорошо клеится как к минеральным основаниям, так и к малярным покрытиям на базе пластических масс.

Применение:

Красящий препарат на базе акриловой дисперсии и минеральных наполнителей предназначен для подготовки основания под мозаичную штукатурку **MARMURIT** (стр. 24) и **MARMURIT COLORATO** (стр. 25). Предназначен для грунтовок разнообразных типовых внешних и внутренних строительных оснований. Наносится как на минеральные основания (как например: бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка), так и на покрытия на базе пластических масс.

Технические характеристики:

Базовое вяжущее вещество: кополимерное соединение;
Пигменты: органические и неорганические красящие пигменты;
Цвета: белый или подкрашенный под цвет штукатурки;
Средний расход: ок. 0,20 л/м² (в зависимости от поглощаемости основания);
Плотность: ок. 1,4 г/см³;
Содержание твердых веществ: ок. 55%;
Температура применения (воздуха и покрытия): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%

Упаковка: Одноразовые пластмассовые упаковки, содержащие 5 и 10 л продукта.

Хранение: Хранить в герметично закрытой упаковке, в холодном помещении, защищенном от мороза. Начатую упаковку необходимо плотно закрыть и использовать содержимое как можно быстрее.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке изделия, в закрытой оригинальной упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**Подготовка основания:**

Основание должно быть несущим (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, без пятен и налета биологического и химического происхождения. При возникновении нароста водорослей и/или грибов очистить поверхность механически, а затем смыть водой и обработать препаратом для устранения биологических загрязнений **ALGIZID Z** (с. 52). Все плохо прилегающие, не связанные с основанием покрытия (например, отслоившуюся штукатурку или краску) необходимо удалить. Если основание имеет значительные неровности (от 5 до 15 мм), стены следует предварительно выровнять раствором, после чего всю поверхность зашпаклевать клеяще-шпаклевочной массой **KOMBI** (стр. 28). Если неровности незначительны (до 5 мм), их можно сразу выровнять и зашлифовать клеяще-шпаклевочной массой **KOMBI** (стр. 54). Перед нанесением выравнивающего и/или шпаклевочного раствора поглощающие основания необходимо загрунтовать препаратом **BUDOGRUNT ZG** (стр. 41) (для наружных) / **BUDOGRUNT WG** (для внутренних) (стр. 66). Если препарат будет наноситься на свежесделанные минеральные основания (например, на бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку), следует обеспечить как минимум 2 недели естественного стабилизирования.

Подготовка препарата:

Продукт в упаковке готов к употреблению. Препарат не разбавлять.

Нанесение:

Препарат наносится на основание с помощью кисти или малярного валика.

Высыхание:

Время высыхания препарата перед нанесением штукатурки составляет около 24 часов. Свеженанесенное покрытие требует защиты от атмосферных осадков и конденсации влаги вплоть до полного высыхания. После оштукатуривания закрытые помещения необходимо проветрить.

Практические рекомендации:

Нанесение и высыхание препарата должно происходить в сухую погоду при температуре воздуха выше +5°C. Низкая температура и высокая влажность могут замедлить высыхание препарата. В этом случае следует подождать с нанесением штукатурки до полного высыхания грунтовки. Сразу по окончании работ инструменты следует вымыть водой. Следует избегать проведения работ под прямыми лучами солнца и при сильном ветре. Чтобы защитить невысохшую штукатурку от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов, рекомендуется закрыть леса специальными защитными сетками.



Техническая Апробация АТ – 15 - 6507/2009
 (грунтовка под штукатурку MARMURIT и
 MARMURIT COLORATO)

ООО "Краски КАВЕ Польша"

40-742 г. Катовице, ул. Слёнска, 88, тел.: (32) 204 64 60,
 факс: 32 204 64 66

info@farbvkabe.pl, www.farbvkabe.pl

