



ТУРБОУТВЕРДИТЕЛЬ 303.5

Специальный отвердитель для клея КЛЕЙБЕРИТ 303.0 и 303.2

Свойства отвердителя 303.5

Основа: изоцианат
Плотность: около 1,13 г/см³
Вязкость
Брукфильд Sp 2/20 Uрт:
1.400 ± 500 мПа с
Цвет: бесцветный
Дозирова отвердителя: ок. 5%

Маркировка: подлежит маркировке согласно нормам, действующим на территории ЕС, содержит алифатический полиизоцианат (см. наш паспорт безопасности)

Переработка

КЛЕЙБЕРИТ Турбоотвердитель 303.5 является отверждающим компонентом для D3 клеев Клейберит 303.0 и 303.2. После добавления 5% турбоотвердителя 303.5 в клей КЛЕЙБЕРИТ 303.0 и 303.2 клеевые соединения приобретают свойства соединений степени нагрузки D4 по DIN / EN 204.

Жизнеспособность смеси клей-отвердитель составляет около 24 часа.

Упаковка

Коробка	12 бутылок по 0,5 кг нетто
Коробка	12 бутылок по 0,7 кг нетто
Канистра	25 кг нетто

Прочие виды упаковки по запросу.

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Турбоотвердитель 303.5 в оригинальной закрытой упаковке хранится около 12 месяцев.

Турбоотвердитель морозостойчив до - 20°C.

Перед применением довести до комнатной температуры.

Защищать от влажности!

По состоянию на 0913, заменяет предыдущие редакции



ТУРБОУТВЕРДИТЕЛЬ 303.5

Утилизация отходов**Код отходов 080501****Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.****Техническая Консультация**

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.