



بسم الله الرحمن الرحيم

مصنع انكور الاليد ذ.م.م.

ANCHOR ALLIED FACTORY LTD.

MFG. OF SELF-ADHESIVE TAPES, SILICONE & ACRYLIC SEALANTS, SPRAY PAINTS AND CAR CARE PRODUCTS

P.O. Box: 21152, Sharjah, U.A.E.

E-mail: info@anchorallied.com

Tel.: +971-6-5342091, Fax: +971-6-5342107

Website: www.anchorallied.com



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

MR. BUILD ЖИДКИЕ ГВОЗДИ НА ОСНОВЕ СОЛЬВЕНТА

ОПИСАНИЕ:

MR.BUILD Жидкие гвозди – клей на основе сольвента для установки зеркал, декоративных панелей, плинтусов, профилей, облицовок лестниц, плитки, паркетных досок, шпона, мдф, изоляционных панелей (включая полистирол), всех металлических поверхностей, гипса, бетон, кирпич и многое другое практически на все типы оснований. Этот продукт подходит для внутреннего и наружного применения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- фиксация без применения гвоздей.
- идеально подходит для приклеивания зеркал.
- универсальный клей для декорирования интерьеров и строительства.
- прост в использовании.
- высокая заполняющая способность, заполняет зазор на неровных поверхностях до 5 мм.
- превосходная прочность сцепления со всеми типами основ, такими как бетон, сталь, деревянные гипсокартонные плиты, кирпич, стекло и большинство синтетических материалов.
- быстрое время отверждения.
- не вызывает коррозию.
- избавляет от пробивания стен.
- выдерживает температуру в диапазоне от -20°C до +80°C..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав:

синтетический каучук / смола

Консистенция:

гладкая и пастообразная

Цвет:

кремовый

Вязкость:

4000 Ps примерно

Удельный вес:

1.35 примерно

Время «на отлив»:

5-10 минут

Время схватывания:

немедленное склеивание

Первичное отверждение:

около 1 часа

Полное отверждение:

48 часов

Рабочая температура:

зависит от условий окружающей среды

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Простой метод: Для легких и длинных панелей наносить клей капельно из картриджа на поверхность панели, образуя параллельные линии (на расстоянии 5-10см друг от друга). Для небольших панелей наносить точечно. Приложить панель ровно на место фиксации и прижать с усилием. Смещение панели, если понадобится, следует выполнить в течение четырех минут после нанесения.

Усиленный метод: Для приклеивания тяжелых панелей или непроницаемых поверхностей следовать данной инструкции: «Нанести клей на обе склеиваемые поверхности, приложить панель ровно на место фиксации, затем отделить поверхности друг от друга. Выдержать 5-10 минут, затем приложить обратно и прижать с усилием». Это обеспечит немедленное схватывание.

Срок годности: 12 месяцев при температуре от +15 ° С до +30 ° С.

Примечания:

Работа в непыльной среде.

Не используйте на мокрой / влажной поверхности.

Не использовать при очень низкой температуре (ниже -10°C).

Удаление пятен:

Свежие и сухие пятна можно очистить с помощью ацетона.

Упаковка:

290 мл картридж, 12 картриджей в коробке.

Хранение и срок годности:

До 12 месяцев в оригинальном неоткрытом картридже, если хранится при температуре не выше +30°C.

Выпуск № 02 Дата выпуска 30.06.2016

Отказ от ответственности: информация в этом листе данных представлена добросовестно, но без гарантии, поскольку условия хранения и использования могут отличаться, что находится вне нашего контроля. Пользователю предлагается определить, подходит ли Mr.Build Жидкие гвозди для определенной цели и подходит ли этот продукт для использования и применения пользователем.