



IDEAL лак для паркета глянцевый или полуматовый

НАЗНАЧЕНИЕ

Для лакирования паркетных и прочих деревянных полов с малой и средней эксплуатацией, а также различных деревянных предметов.

СВОЙСТВА

- Лак однокомпонентный
- Легкое нанесение
- Легкий уход за лаковым покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СОСТАВ	Уретан-алкидное связующее, растворитель
БЛЕСК	глянцевый, полуматовый
ПЛОТНОСТЬ	0,9 г/мл
МЕЖСЛОЙНЫЙ ИНТЕРВАЛ	6 - 16 ч в зависимости от условий
РАЗБАВЛЕНИЕ	Без разбавления
EU VOC КАТЕГОРИЯ И ПРЕДЕЛЫ	II A (i), 500 г/л (2010); наш продукт содержит макс. 500 г/л
РАСФАСОВКА	0,75 л и 2,5 л, 10 л
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок хранения указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой заводской таре.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ				
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Разбавление, %	Вязкость, DIN 4мм, с	Диаметр дюзы,	Давление,
кисть, валик	/	75		
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура лака, воздуха и подложки от +15 до +25°C, отн. влажность воздуха = 50 - 70%.			
ВРЕМЯ СУШКИ (Т=+20 °С, отн. влажность воздуха = 65 %)	Покрытие сухое к пыли через 1 ч, межслойный интервал = 6 - 16 ч, лаковое покрытие готово к эксплуатации через 1 неделю. Со снижением температуры и повышением отн. влажности воздуха время сушки продлевается.			
РАСХОД	Теоретический расход на однослойное покрытие: 10 - 12 м ² /л Практический расход зависит от степени обработки, породы древесины и способа нанесения.			
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	TESSAROL разбавитель			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новая деревянная поверхность

Влажность древесины = 8-10 %. Поверхность шлифуется механическим путем и должна быть сухой и чистой, без следов масел, прочих загрязнений. Поверхность циклюется смесью лака и древесной пыли с помощью шпателя. Межслойное шлифование выполняется вручную наждачной бумагой 150-180.

Ремонт старого паркетного покрытия.

Старое лаковое покрытие полностью удалить. Межслойное шлифование выполняется вручную наждачной бумагой 150-180.

ПОДГОТОВКА ЛАКА

Перед началом окрасочных работ лак тщательно перемешать.

СИСТЕМА ЛКП

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	ОТДЕЛОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Паркет, дощатый настил, необработанная древесина	Сухой паркет шлифуется механическим путем и чистится	3x IDEAL лак для паркета глянцевый или полуматовый
Старое покрытие	Полностью удалить	3x IDEAL лак для паркета глянцевый или полуматовый

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Цвет натуральной древесины меняется под воздействием света и независимо от лака.
- Воздействие лака на цвет паркета из тропических и неизвестных пород древесины следует проверить на малом участке.
- Для получения декоративного эффекта можно предварительно обработать древесину лазурью BORITEX CLASSIC желаемого цвета.
- Через 2 недели после лакирования паркет очистить тканевой салфеткой и неагрессивным чистящим средством для паркета и расставить мебель, ковры положить спустя 3 - 4 недели.
- Срок службы покрытия продлевается, если оно периодически намазывается водной эмульсией с воском или другим подобным средством по уходу за паркетом.
- Во избежание повреждения покрытия ножки мебели обязательно защитить войлоком или резиной.