

# ОВИ МАТ 229 ТХ

Продукт : Бесцветный акриловый лак. Степень блеска от 05 до 60 глосс

Отвердитель : В 41/В 42 —10%

Растворитель: DV604I – 20-30%

Описание: Самогрунтующийся лак, быстро сохнет; жизнеспособность готовой смеси 72 ч. и более;

Применение: Практически любая мебель и предметы интерьера. Светлые тона морилки, эмали.

Хранение: При 20°C в закрытой оригинальной упаковке

Примечание: Ввиду хорошей адгезии этим лаком можно покрывать различные полимеры, пластик, меламин, ПВХ и т.д. Отвердитель увеличиваем до 20%.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА: Вязкость DIN4 при 20°C (2%) 30 с

Сухой остаток 2% 30 %

Удельный вес 1% 0,950 кг/л

Жизнеспособность смеси при 20°C 8 и более ч

Шлифовка при 20°C 1-2 ч

Время высыхания от пыли при 20°C 10 мин. Время до складирования при 20°C 6-8 ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ распыление

Количество нанесения (на 1 слой) 120-140 г/м<sup>2</sup>

Примерная подготовка смеси: Лак ОВИ МАТ 229 ТХ G... : 1,0 л. Отвердитель В 41 / В 42 : 0,1 л.  
Растворитель DV604I : 0,3 л.