

ОПИС:	Силіконова емульсія на основі силану та силоксану. Матеріал водовідштовхувального просочення з великою проникаючою здатністю.
ЗАСТОСУВАННЯ:	Застосовується в якості гідрофобної обробки для абсорбуючих основ, таких як бетон для цивільного та промислового будівництва або будівельні бетонні конструкції, які зазнають впливу хлоридів у морському середовищі. - Підходить для захисту від проникнення агресивних речовин. - Підходить для підвищення питомого опору. застосовується в якості просочення для мінеральних основ, бетону та цементних стяжок, натурального камення, бетонних блоків з оздобленням кам'яним кришвом, комір-частого бетону, цегли та інше, для захисту від дощу та потрапляння води.
ПЕРЕВАГИ:	▪ Зменшує капілярне водопоглинення. ▪ Зменшує поглинання шкідливих речовин, які розчинені у воді. ▪ Добре проникає до бетону. ▪ Покращує стійкість до забруднюваності, перешкоджає росту плісняви та грибка. ▪ Висока стійкість до лугів.
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:	Вид: рідина. Пакування: каністра 5, 10, 20 л.
УМОВИ ТА СТРОК ЗБЕРІГАННЯ:	Термін придатності 12 місяців з дати виробництва при належному зберіганні в нерозкритій і непошкодженій заводській упаковці. Зберігати в сухих та прохолодних умовах. Захищати від замерзання.
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	Хімічна основа: Розчин поліакрилатів в органічному розчинникові. Абсорбція води: < 7,5%. Опір до лужного середовища: < 10%. Стійкість до протиморозних солей: відповідає. Глибина проникнення: <10 мм - випробування проведено на бетоні з водоцементним відношенням 0,70. Коефіцієнт ступені висихання: >30%. Зовнішня температура повітря: мінімум +10 °C / максимум +35 °C. Температура основи: мінімум +10 °C / максимум +35 °C. Вологість основи: не більше 5 %. pH: 7-8. Активної речовини: 8%. Питома вага: 0,98 г/см³ при 20°C. Зовнішній вигляд: □ біла рідина. Витрата: 0,20 кг/м², при товщині шару 0,2мм. Конструкція системи: 2-3 шари.
ЯКІСТЬ БЕТОНУ / ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА:	Основа повинна бути вільною від пилу, бруду, олії, висолів та старої фарби. Тріщини в бетоні, більші за 300 μm, повинні бути відремонтовані перед нанесенням гідрофобного просочення. Найкращими методами очищення є очищення за допомогою щітки з відповідними миючими засобами, або легке дробеструминне очищення, піскоструминне. Найкраще проникнення забезпечується на сухій та добре поглинаючій поверхні. Основа повинна виглядати сухою та не мати вологих плям. При застосуванні на відкритій бетонній поверхні, дуже рекомендуємо зробити нанесення на контрольну ділянку, щоб перевірити, чи вміст води біля поверхні та на глибині до 1 см становить менше 5 %. Перед застосуванням ретельно перемішати. Температура під час і протягом 3-х днів після обробки не повинна бути нижче +5 °C, без опадів. Обробку проводять продуктом в формі поставки або розведеним водою у співвідношенні 1: 1. Великі ступеня розведення не рекомендуються.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ:

Витрата: ~ 0,15 – 0,20 кг/м² на один шар при нормальній абсорбції основи. Витрата, а також необхідна кількість шарів, залежить від шорсткості та пористості поверхні. Дуже рекомендуємо провести нанесення на контрольну ділянку для підтвердження необхідної витрати. Конструкція системи - 2 – 3 шари "вологим по вологому". Наноситься за допомогою розпилювача з низьким тиском, безповітряного розпилювача, щітки або валка в одному напрямку знизу догори. Стежте, аби матеріал не стікав. Робіть наступний мазок вологим по вологому до досягнення необхідної витрати. Уникайте утворення калюж на поверхні. Другий шар можна наносити, як тільки поверхня бетону висохла.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Одразу після використання очистіть інструмент і обладнання за допомогою чистої води. Матеріал, що затвердів, можна видалити лише механічним шляхом.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ / ОБМЕЖЕННЯ:

- Мінімальний вік бетону або будівельного розчину повинен становити щонайменше 4 тижні.
- Будівельні елементи (наприклад, віконні рами), які в подальшому плануються вкривати фарбою, повинні бути захищені.
- Перед застосуванням нанесіть на контрольну ділянку.
- Не можна вкривати фарбами на вапняній або цементній основі.
- У випадку наявності висолів на цеглі проникнення до пор основи буде обмеженим, тому можлива подальша поява висолів.
- На горизонтальних поверхнях водовідштовхувальний ефект проявляється в меншому ступені.

ВИМОГИ ДО ДОГЛЯДУ:

Не потребує особливого догляду, але його необхідно захистити від дощу протягом щонайменше 3 годин при тем-пературі +20 °С.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:

Умови безпеки під час роботи обов'язково слід застосовувати захисні рукавиці, взуття, одяг, каску з захисним щитком на все обличчя, захисні окуляри оберігають від цементного пилу, маску на губи і ніс для захисту від пилу, захисні вкладиші для вух, захисний крем для частин тіла, які можуть оголитися під час роботи. У кожному разі слід керуватися галузевими правилами з безпеки праці. Речовина, подразнюючу очі, шкіру і дихальну систему. У разі подразнення очей слід полоскати їх кілька хвилин чистою водою кімнатної температури і викликати лікаря. Що стосується роздратування шкіри прополоскати її чистою водою, вимити водою з милом і обробити антисептичним кремом. У разі запилення губи промити чистою водою. У разі запилення горла, носа, вух негайно проконсультуватися з лікарем.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Карту безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки. Котру Ви можете отримати у постачальника продукції.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции BUDMIX KR, предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании ТОВ РОТИС ПЛЮС о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании ТОВ РОТИС ПЛЮС. На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, BUDMIX KR могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя.

Компания ТОВ РОТИС ПЛЮС оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.

