



| Опис | |
|------------------------------|--|
| Властивості | <p>Акрилатна водорозріджувана фарба максимально комфортного нанесення.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Дуже гарна покривність. ✓ Високі декоративні характеристики - утворює рівне абсолютно матове покриття. ✓ Стабільний блиск під різними кутами падіння світла, в т. ч. за бічного освітлення. ✓ Після висихання поверхню витримує легке вологое прибирання. ✓ Фарбі призначена класифікація емісії M1. Границю допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа а) 30 г/л. Максимальний вміст ЛОС в продукті $\leq 15\text{г/л}$ <p>Бліск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • глибокоматова за EN 13 300 (ISO 2813). • глибокоматова за SFS 3632 (ISO 2813). • група 6 за RYL 2012. <p>Зносостійкість:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 клас за EN 13 300 (ISO 11998). • 312 група мальярних правил за RYL 2012. |
| Призначення | Фарбування стель і стін в приміщеннях з нормальними експлуатаційними вимогами: житлові та дитячі кімнати, спальні, офіси. Може застосовуватися як ґрунтвока під фарби Akrit 7, Akrit 12 і Akrit 20. Не підходить для фарбування підлог, дверей та меблів. |
| Типи поверхонь для нанесення | Нові або раніше пофарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, загрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, поштукатурені поверхні, а також обклеєні скловолокнистими шпалерами та іншими офорблюваними оздоблювальними матеріалами. |
| Стандарти якості | <ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13 300 - стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня бліску, стійкості до мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 - методики вимірювань параметрів бліску і зносостійкості. ✓ RYL - кодекс практичного будівництва, поширений на території ЄС; описує ЛФМ, використовуючи загальноприйняті стандарти, для дотримання належної якості в будівництві. ✓ ЛОС (лекти органічні сполуки) - утримання у відповідності з директивою Європейського Союзу 2004/42/CE ✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі стандартом ISO 9001. |
| Технічні характеристики | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Підготовка поверхні | Офарблювана поверхня повинна бути ретельно очищена від матеріалу, що відшаровується, бруду і пилу. Поверхні, раніше пофарбовані емалевою чи олійною фарбою, обробити наждачним папером до матовості. Сильно забруднені або жирні поверхні промити 3-5% розчином соди, потім оболоснити водою і висушити. Защаклювати тріщини та вибійни відповідною шпаклівкою (Face Filler, Fine Filler, тощо). Пористі поверхні та поверхні, що порошати обробити вологоізолятором Aquastop або Tiefgrund. |
| Нанесення | Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Для нанесення першого шару фарбу можна розбавити водою до 5% за об'ємом. Наносити в 2 шари валиком або розпиловачем за температури 10 ... 25°C і відносній вологості не більше 80%. Під час фарбувальних робіт, що проводяться за несприятливих умов (протяги, використання нагрівальних приладів, висока температура або низька вологість повітря), рекомендуємо використовувати засіб для уповільнення висихання Time +. |
| Догляд за пофарбованою поверхнею | Протягом 3-4 тижнів з моменту нанесення фарби, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість, звертайтеся з поверхнею обережно. Для миття рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки. Сильне тертя може зробити поверхню глянсовою. Для видалення цвілі використовуйте BiotolE і Biotol Spray. Для очищення використовуйте м'які губки і ганчірки. Якщо є потреба, поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення. |
| Колір | Білий. |
| Колерування | Машинне за системою Eskarocolor (база А). |
| Витрата | 6-10 м ² /л. |
| Розчинник/розріджувач | Вода. |
| Час висихання | 1- 2 годин за 20°C та відносної вологості повітря 50%. |
| Робочі інструменти | Валик (довжина ворсу 10-14 мм), безповітряний розпиловач (сопло 0,021 - 0,027"). |
| Очищення інструментів | Після закінчення робіт промити водою з милом. |
| Склад | Акриловий співполімер, опалесцентний полімер, діоксид титану, наповнювачі, функціональні добавки, вода. |
| Додаткова інформація | |
| Морозостійкість | Не морозостійка. |
| Гарантійний термін зберігання | 3 роки. |
| Умови зберігання | Зберігати і транспортувати в непошкоджені упаковці за температури від +1°C до +30°C. Берегти від морозу і прямих сонячних променів |
| Запобіжні заходи | Фарба нетоксична, пожежовибухобезпечна. Не змішувати з іншими фарбами і органічними розчинниками. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. В разі попадання фарби в очі промити великою кількістю води. Для очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду. Не вживати їжу або напої під час роботи з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними мийними засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. |
| Утилізація | Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколошне середовище.. Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Чисту, суху упаковку віднести до пункту збору та повторного використання упаковки. |
| Щільність | 1,4 кг/л. |
| Об'єм/маса | 0,95 л – 2,85 л – 9,5 л |