



MEGA OPTIMUM M65

ПРОФЕСІЙНА ПОЛІУРЕТАНОВА МОНТАЖНА ПІНА

MEGA OPTIMUM M65 - однокомпонентна професійна поліуретанова піна зі збільшеним об'ємом виходу. Використовується з монтажним пістолетом, що дозволяє працювати з більш високою продуктивністю, більш простим і точним нанесенням

ВЛАСТИВОСТІ

- Відмінна адгезія і здатність заповнення
- Забезпечує високий рівень тепло- і звукоізоляції
- Економічна
- Обсяг виходу до 65 літрів в залежності від температури і вологості
- Відповідає класу вогнестійкості B3 згідно DIN 4102-1
- Стійка до впливу цвілі і вологості
- Легко фарбується
- Не містить газів, шкідливих для озонового шару

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Кріплення та ізоляція дверних та віконних рам
- Заповнення і герметизація зазорів, стиків і порожнин
- Герметизація проходів навколо труб, кабельних і вентиляційних каналів
- Установка підвіконь
- Створення звуко-ізолюючих екранів



ВИКОРИСТАННЯ

- Температура застосування від +5 °C до + 30 °C.
- Оптимальна температура, при якій досягаються найкращі властивості + 20 °C.
- Перед використанням ретельно струсіть балон. Встановіть балон на монтажний пістолет. Вихід піни можна регулювати за допомогою курка і регулювального гвинта на задній стороні пістолета. Під час роботи завжди тримайте балон дотригуючи дном.
- Надлишки свіжої піни можна видалити очищувачем Akfix Foam Cleaner.
- Затверділу піну можна видалити тільки механічно.

СТАНДАРТИ

Відповідає або перевищує вимоги наступних стандартів:

- French VOC класс A+ за змістом летючих органічних речовин (VOC).
- LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168 за змістом летючих органічних речовин (VOC)



ОБМЕЖЕННЯ

- Зберігання при температурі вище +30 °C і нижче +5 °C скорочує термін зберігання
- Зберігати і транспортувати в вертикальному положенні
- Перед застосуванням слід витримати при кімнатній температурі не менше 12 годин
- Затверділа піна буде знебарвлюватися при впливі ультрафіолетового випромінювання
- Пофарбуйте або нанесіть на піну інше покриття для досягнення найкращих результатів при зовнішньому застосуванні

БЕЗПЕКА

- Містить дифенілметан-4,4-діізоціанат
- Пари шкідливі при вдиханні. Дратує очі, дихальні шляхи і шкіру
- Використовуйте відповідний захисний одяг і рукавички. Використовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях
- Балон під тиском. Берегти від попадання прямого сонячного світла та запобігати нагріванню понад 50 °C
- Не розкривати, не прокалювати і не спалювати після використання.
- Тримати подалі від вогню, не курити.
- Зберігати в недоступному для дітей місці

ЗБЕРІГАННЯ И ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Термін придатності становить 18 місяців при зберіганні в сухому місці при температурі від + 10 °C до + 25 °C.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: Поліуретановий преполімер	
Система затвердіння	: Під впливом вологості повітря	
Питома вага	: 19±3 кг/м ³	(ASTM D 1622)
Час до втрати клейкості (при товщині 1 см)	: 6±2 хв	(ASTM C 1620)
Час зрізання (при товщині 1 см)	: 25-30 хв	(ASTM C 1620)
Час затвердіння	: 24 години	
Колір піни	: світло-жовтий	
Вихід	: 65 л	
Клас вогнестійкості	: B3	(DIN 4102-1)
Теплопровідність	: 0,036 Вт/м.к (при +20°C)	(DIN 52612)
Міцність на стискання	: 0,03 Мпа	(DIN 53421)
Абсорбція води	: макс 1% об'єма	(DIN 53428)
Термостійкість	: від -60° C до +90°C	
Температура застосування	: від 0°C до +30°C	

Результати досліджень були отримані шляхом випробувань в оптимальних умовах навколишнього середовища.



УПАКОВКА

Артикул	Об'єм/вага	Упаковка, шт
MEGA OPTIMUM M65 (аерозольный балон)	850мл/930г	12

ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснення будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Те ж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.