

Код продукту: W73030	Комерційна назва: FO FI IDRO TX 5081 INT 30 GLOSS
Опис: Однокомпонентний прозорий матовий лак-грунт на водній основі для інтер'єру.	

Властивості	
Основна область застосування	Використовується для виробництва меблів для інтер'єру.
Метод нанесення	Розпилення, електростатичне розпилення.
Термін придатності	12 місяців.

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	130-150 г/м ²	В'язкість	10000 +/- 2000 cps (rpm2) Brookfield SP3
Вертикальна стабільність	200 г/м	Сухий залишок	27 +/- 3%
Каталізатор	-	Питома вага	1,050 +/- 0,020 кг/л
Розчинник	Деіонізована вода 5%	Блиск	30 +/- 3 G
Час життя суміші	Необмежений	Ph	-

Загальна інформація			
Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	30 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	1 год	Час сушіння	-
Шліфування	4 год		
Наступне покриття	2 год	Час охолодження	-
Штабелювання	24 год		

Рекомендації щодо нанесення	
На дерев'яну основу нанесіть методом розпилення W73030 - FO FI IDRO TX 5081 INT 30 GLOSS, в кількості 130-150 г/м ² , розчинник 5% з деіонізованою водою.	
Через 4 год відшліфувати шліфувальним папером 400 і нанести 2-ий шар W73030 - FO FI IDRO TX 5081 INT 30 GLOSS, як зазначено вище.	

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник
-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Не тримайте продукт у місці з температурою <5 °C (не витримує холоду) та >35°C. Висушування продуктів на водній основі повинно відбуватися у відповідних та добре провітрюваних місцях (температура > 15°C та відносна вологість <85%).
-------------------	---