



Технический паспорт

[Z] DecoTec® 5420
UniCoat 2in1 MS AntiBlock

Описание продукта

Свойства

Погодостойкая лазурь на водной основе, быстро утрачивающая липкость

- » Быстро перестает липнуть
- » Пленкообразующая тонкопленочная лазурь
- » Для нанесения кистью
- » Высокая погодостойкость
- » Промежуточное и конечное покрытие в одном продукте

Сфера применения

Для не сохраняющих размеры и не соприкасающихся с землей деревянных элементов внутри и вне зданий, например навесов для автомобилей, нижних поверхностей кровель, деревянных перекрытий, бревенчатых домов и садовых домиков, фасадов, ставней, заборов. Не подходит для полов, например полов террас.

Многокомпонентные / смолистые породы древесины и сучки могут изменять цвет (в зависимости от оттенка). Сучки могут привести к отслоению лака. Также многокомпонентные / смолистые субстраты могут ухудшать впитывание лаков и лазурей на водной основе. Выступание смолы не является дефектом покрытия.

Технические данные

Вяжущее в основе

Акрилат

Пигменты

Неорганические и органические цветные пигменты с высокой погодо- и светостойкостью

Оттенок

- » Color-Line Nature, Color-Line Classic и специальные оттенки на основе [Z] DecoTec® 5420 Basis DEL. Продукт включен в систему смешения цветов ZOBEL.
- » При применении без окрашивающей грунтовки итоговый оттенок структуры покрытия достигается после двукратного нанесения продукта [Z] DecoTec® 5420.
- » При применении с окрашивающей грунтовкой итоговый оттенок структуры покрытия представляет собой сочетание цветов грунтовки, промежуточного и конечного покрытия.
- » На цвет могут влиять вид, качество, влажность и условия обработки древесины

Степени блеска

Шелковисто-глянцевый

Плотность

Около 1,02 г/мл

Вязкость

Около 30 секунд (DIN 53211-4 / 20 °C)

Указания по использованию

Метод нанесения

Кисть

Нанесите продукт кистью за 2–3 захода. Обеспечьте достаточную промежуточную сушку.

Рабочая вязкость

Продукт готов к применению, при необходимости разбавьте макс. 5 % воды (предпочтительно водой без минеральных солей).

Условия использования

- » Поверхность должна быть сухой, обеспыленной и обезжиренной.
- » Влажность древесины: макс. 13 %.

Технический паспорт

- » Около 20 °C для субстрата, материала и окружающей среды, относительная влажность воздуха: около 50 %.
- » Запрещается использовать при температуре ниже 15 °C и выше 30 °C.
- » Перед использованием хорошо перемешайте материал; избегайте попадания воздуха.
- » Во избежание образования поверхностной пленки всегда храните тару плотно закрытой.
- » Для удаления возможных образовавшихся частиц лака отфильтруйте лак сетчатым фильтром с размером ячеек 125 мкм (например, быстродействующим сетчатым фильтром).

Кисть, валик: около 80 мл/м² за один заход

» Высыхание «от пыли»: около 30 мин

» Высыхание «на отлип»: около 1 часа

» Для нанесения следующего слоя: около 4 часов

Время высыхания зависит от наносимого количества и условий окружающей среды. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют высыхание. Обеспечьте поддержание постоянной температуры и вентиляции воздуха

Сразу после использования водой или очистителем [Z] ZovoSmart® HydroCleaner

Расход

Время высыхания

(20 °C / относительная влажность воздуха: 50 %)

Очистка оборудования

Системные продукты

Пропитка

[Z] ZovoTec® 118 Impregnation ProtectX

Грунтовка

[Z] ZovoTec® 200 Primer

[Z] ZovoTec® 203 Primer ProtectX

[Z] DecoTec® 5425 UniCoat 2in1 Impregnation

[Z] DecoTec® 5426 UniCoat 3in1 Impregnation ProtectX

Промежуточное покрытие

[Z] DecoTec® 5420 UniCoat 2in1 MS AntiBlock

Конечное покрытие

[Z] DecoTec® 5420 UniCoat 2in1 MS AntiBlock

Структуры примерные. Соблюдайте технические паспорта на соответствующие продукты.

Структура стандартного покрытия

1 x [Z] ZovoTec® 118 Impregnation ProtectX

2 - 3 x [Z] DecoTec® 5420 UniCoat 2in1 MS AntiBlock

Варианты тары

Объемом 20 литров, дополнительные единицы упаковки по запросу

Дополнительные указания

Особые указания

- » Нанесите пробный слой. Перед использованием проверьте оттенок. Рекламации, поданные спустя некоторое время, не рассматриваются.
- » Для каждого слоя и оттенка используйте продукты из одной партии!
- » Соблюдайте структуру покрытия ZOBEL!

Маркировка ЛОС

Предельное значение ЕС для продукта (кат. А/е): 130 г/л (2010)
Продукт содержит максимум < 130 г/л ЛОС

Минимальный срок хранения

12 месяцев в прохладном месте, но не на морозе в закрытой оригинальной таре

Указания по технике безопасности

Перед использованием всегда читайте маркировку и информацию о продукте. При использовании и хранении соблюдайте стандартные меры защиты. Наиболее важные для безопасности данные, а также указания по утилизации приведены в паспорте безопасности.

Технический паспорт

Все данные соответствуют современному уровню развития техники. Однако из-за разнообразия возможностей использования и переработки продукта производитель не берет на себя никакие обязательства и исключает свою ответственность. В случае выхода нового издания предыдущие издания теряют свою силу.