

## Техническая памятка



### [Z] Deco-tec® 5426

#### 3 в 1 Защита древесины, полупрозрачная

##### Описание продукта

###### Тип продукта

На базе воды, устойчивая к слипанию, не создающая слои защита древесины. Многосторонне применяемая специальная защита древесины соединяет в себе качества импрегнирования, грунтовки и конечного покрытия как продукт «3 в 1». [Z] Deco-tec® 5426 проникает глубоко в древесину и защищает от синевы, посерения и отсоиления волокон. Специальная защита древесины как многослойный лак перерабатывается сама с собой а также при применении как пигментирующее импрегнирование повторно перерабатывается с [Z] Deco-tec® продуктами. Защита древесины подходит как для обработки новой так и для обновления посеревшей древесины. Поскольку не происходит построения слоев, субстрат сохраняет своё естественное действие.

###### Область применения

Для деревянных деталей, не ограниченных строительными конструкциями без контакта с землёй снаружи

- Временная защита строительных конструкций для последующей переработки с [Z] Deco-tec® продуктами, например деревянных домов
- Цветодающее импрегнирование в построении с погодозащитной лазурью и краской
- Строительные конструкции с высокой потребностью в обслуживании, например поручни перил, беседки, заборы, перила, полы террас

[Z] Deco-tec® 5426 служит предотвращающей защите от синевы статически не нагруженных строительных конструкций снаружи без контакта с землёй. Условием для длительного защитного действия является интактное построение покрытий. Поэтому строительные конструкции надо регулярно контролировать и повреждения вовремя.

Древесина и сучки содержащие много веществ/смолы могут в зависимости от цвета вызвать изменение цвета. На сучках возможны повреждения краски. Субстраты содержащие много веществ/смолы также могут повредить принятию лака и лазури на базе воды. Выход смолы не представляет собой изъян покрытия.

##### Технические данные

###### Основа

Комбинация из алкида и акрилата

###### Действующее вещество

0,4% Пропиконазол, 0,2% Йодопропинил битилкарбамат, 0,0005% Перметрин, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (Diamine)“

###### Пигменты

Соответствующие погоде и свету неорганические и органические цветные пигменты

###### Цвет

Color-Line Nature и особые тона на базе [Z] Deco-tec® 5426 Basis DEL.

Переплетено с системой смешивания красок Zobel.

На колорит может повлиять вид, качество, влажность дерева и условия переработки.

###### Плотность

Около 1,02 г/мл

###### Вязкость

Около 11 сек (по ВЗ-4 ;/20°C)

## Техническая памятка



# [Z] Deco-tec® 5426

## 3 в 1 Защита древесины, полупрозрачная

### Указания по применению

Способы нанесения	<p>Красить</p> <p>При переработке как многослойный лак [Z] Deco-tec® перерабатывается в 2-3 производственных операциях с соответствующей промежуточной сушкой. Материал нанести с избытком; избыточный материал разогнать кисточкой. Соблюдать ZOBEL формирование покрытия !</p> <p>Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием. Последующие рекламации не могут быть учтены.</p>
Рабочая вязкость	Готово к применению. Проверить вязкость и при надобности отрегулировать водой.
Условия применения	<ul style="list-style-type: none"><li>- Грунт должен быть сухим, чистым, прочным и без разделяющих веществ</li><li>- Влажность древесины: 13 %</li><li>- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха</li><li>- Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C</li><li>- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха</li><li>- Свеже покрытое дерево защищать от дождя</li></ul>
Расход	50 - 80 мл/м <sup>2</sup> на каждый период работы в зависимости от впитываемости вида древесины и метода работы
Сушка: (20°C/50% отн.влажности воздуха)	Переработка примерно через 4 часа Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.
Промывка оборудования	Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

### Дальнейшие указания

Срок хранения	12 месяцев прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере
Интервал техобслуживания	По причине не создающего слою характера мы советуем переработку / последующий уход при возникающих эрозиях покрытия. При одноразовом покрытии – применение как временное покрытие – переработка с [Z] Deco-tec® продуктами должна происходить в течении 6 месяцев. Для сохранения защиты от синева надо наносить специальную защиту древесины заранее или ещё раз.
Указания по безопасности	<p>При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте.</p> <p>Применять биоциды нужно безопасно. Не применяется при непосредственном контакте с продуктами питания и кормом для животных. Средство и остатки продукта не должны попадать в почву, водоёмы или канализацию. Содержит Пропиконазол. Может вызвать аллергию. Средство содержит биоцидные активные вещества для защиты древесины от вредителей, применять только по назначению и инструкции. Злоупотребление может нанести вред здоровью и окружающей среде.</p>