

Код Продукту: H41030	Комерційна назва: VM 744 TIX 30 GLOSS
-------------------------	---------------------------------------

Опис: Двокомпонентний поліуретановий прозорий матовий лак

Властивості

Основна область застосування	Універсальний двокомпонентний поліуретановий прозорий матовий лак, з відмінними показниками прозорості, покривної здатності, приємний на дотик. Підходить для вертикального нанесення.
Метод Нанесення	Розпилення, налив, airless,
Термін придатності	1 рік

Властивості застосування

Кількість нанесення	120-140 г/м ²	В'язкість	90 " +/- 5" DIN 4
Вертикальна стабільність	120 г/м ²	Сухий залишок	40 +/- 2 %
Каталізатор	B370 50%	Питома вага	0,970 +/- 0,020 кг/л
Розчинник	P730 20-30%	Блиск	30 +/- 3 G
Час життя суміші	>4 години	Ph	-

Фізичні властивості

Загальна інформація

Сушіння при 20°C		Тунельне сушіння	
Від пилу	10-15 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	60 хв		
Шліфування	-	Час сушіння	-
Наступне покриття	-		
Штабелювання	6-8 годин	Час охолодження	-

Рекомендації щодо нанесення

Нанесіть розпиленням шар барвника, рекомендовано C520 - UNICOLOR SERIE рочиненного в пропорції 1:4 з водою або 1:1 з ацетоновим сольвентом. Після 10-30 хв нанесіть методом розпилення два шари прозорого поліуретанового ґрунту, рекомендовано G920 - VF A 892, з інтервалом 40-60 хвилин один від одного. Після 8-12 годин відшліфувати шліфувальним папером 240 - 400 і нанести методом розпилення H41030 - VM 744 TIX 30 GLOSS, в кількості 120 - 140 гр/м², з 50% каталізатора B370 - CAT. B 37 і 20-30% розчинника P730 - DIL. POL. EXTRA.

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
B40	50%	
B37 AS	50%	Рекомендовано для вологого середовища
-	-	-

Альтернативний розчинник

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу на місце з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 ° C до 35 ° C.