

Описание	<p>Быстросохнущее однокомпонентное противокоррозионное покрытие с шероховатым эффектом для металлических поверхностей (слюдяная, металлоорганическая окись железа в листовых структурах). Используется для покрытия металлических поверхностей, например: рельсов, дорожных знаков, металлических объектов, мебели и т.д. Благодаря особому составу обладает отличными свойствами противокоррозионной защиты даже в регионах с загрязненной атмосферой (прибрежные, горные и промышленные регионы). Придает эффект матовой шероховатости металлической поверхности. Сертифицировано Европейским институтом в соответствии со стандартом противокоррозионной защиты ISO 12944.</p>	
Техническая Информация	<p>Цвет Степень блеска Плотность Расход Сухой остаток Летучие вещества</p>	<p>По таблице цветов Матовый 1,55 – 1,60 кг/литр 6-7 м²/кг 85 % по весу Готовый состав (+10% растворителя): 495 г/литр Нормы ЕС (2010): 500 г/литр Подкласс: i – одноупаковочные защитные покрытия, тип SB</p>
Время сушки (25°С)	<p>Высыхание от пыли Высыхание на ощупь Межслойная выдержка Полное отверждение</p>	<p>20 минут 1 час 12-18 часов 72 часа <i>(Указанное время является ориентировочным и зависит от количества растворителя, влажности и температуры)</i></p>
Подготовка поверхности	<p>Поверхность должна быть тщательно высушена, обезжирена, очищена от грязи и пыли. Предварительно очистить поверхность от старых лакокрасочных покрытий механическим способом.</p>	
Нанесение	<p>Разбавить растворителем на 10-20%. Наносить в один или два слоя. При нанесении распылителем непрерывно перемешивать состав. Не покрывать двухкомпонентной краской. Метод нанесения: Кистью или валиком после разбавления на 5-10% одним из растворителей. Распылителем (диаметр сопла: 1,8-2,2 давление: 3-5 бар) после разбавления на 5-10% одним из растворителей.</p> <p>Рекомендуемая толщина пленки 50-75 мкм Наносить при температуре 10°С-35°С Растворители 1120– 1015 – 1124</p>	
Хранение	<p>24 месяца в сухом прохладном месте (5-30°С)</p>	
Безопасность	<p>Просьба ознакомиться с Паспортом безопасности химической продукции. Предоставляется по запросу.</p>	