

Техническая памятка

[Z] ZowoHome® 4500 HardWaxOil

Описание продукта

Свойства

Натуральное модифицированное масло

- » Для импрегнирования
- » Благодаря низкого бокового склеивания рекомендуется применять для торцевого и индустриального паркета, массивной доски и при теплых полах

Область применения

Паркет и деревянный пол

Технические данные

Связывающее вещество

Модифицированное масло

Подходит для тёплых полов

Да

Указания по применению

Способы нанесения

Кистью и шпателем

- » Насыщенное нанесение [Z] ZowoHome® 4500 HardWaxOil несколько раз шпателем на сильно впитывающие полы. После избыток удаляется и полируется с помощью дисковой шлифовальной машины. В случае потения щелей, отполировать снова примерно через 1 час. После сушки возможно повторное нанесение в зависимости от насыщенности древесины. Следует ожидать значительное снижение потребления масла.
- » Рекомендуется при использовании пигментированных масел. Цветовой эффект и равномерность зависит от дерева, среза и технологии обработки.
- » [Z] ZowoHome® 4500 HardWaxOil оптимально комбинируется с [Z] ZowoHome® 4600-1 ImpregnationBioOil Härter в виде системы 2K.
- » Добавление 10:1 [Z] ZowoHome® 4600-1 ImpregnationBioOil Härter может уменьшить ингибирование высыхания и улучшить упрочнение, стойкость и устойчивость к блокированию. Не смешивайте больше, чем можно обработать в течение 2 часов.
- » [Z] ZowoHome® 4500 HardWaxOil в сочетании с [Z] ZowoHome® 4600-1 ImpregnationBioOil Härter необходимо использовать во всех случаях, когда выбираются комбинированные конструкции с одобренными лаками на водной основе.
- » После нанесения герметика в начальный период времени может появиться типичный запах этого продукта. Хорошо проветривайте.
- » [Z] ZowoHome® 4500 HardWaxOil наносится валиком или кистью в 2 слоя. Промежуточная шлифовка между слоями позволяет получать максимально хороший вид. По истечению примерно 15-18 часов промежуточная шлифовка необходима

Техническая памятка

для достижения оптимальной адгезии.

» У мягких пород древесины, таких как ель, пихта или сосна может происходить выделение смолы, что может приводить к более длительному высыханию или оптическим дефектам. Продукт [Z] ZowoHome® 4500 HardWaxOil содержит растворители, которые могут привести к легкому растворению остатков воска в порах и щелях. Особенно на старых, воощенных полах это может приводить к значительному увеличению времени высыхания, появлению матовых пятен и к проблемам адгезии (вплоть до полного отслаивания). Поэтому, в таких случаях, первый слой должен полностью высохнуть, это означает высыхание в течение двух дней.

Обратите внимание на структуру покрытия ZOBEL! Проведите пробное лакирование.

Перед использованием проверьте цветовой тон. Более поздние жалобы не могут быть рассмотрены.

Готов к применению

» Около 23°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха

» Не используйте при температуре ниже 15 °C или выше 65% отн. вл. воздуха

» Промокшие ткани, прокладки и другое рабочее оборудование следует хранить в

закрытых контейнерах. Смочите масло/воск в сочетании с абразивной пылью, тканью и т.д. водой, храните в закрытом ведре или утилизируйте огнестойким способом, иначе существует опасность самовозгорания. Сам продукт не является

самовоспламеняющимся!

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

» 1 слой валиком / кистью: около 40-50 мл/м²

» 1 слой шпатлёвкой: около 30-50 мл/м² на дубе

При 23°C/50% относительной влажности воздуха: примерно через 10-12 часов по полу можно осторожно ходить. При импрегнировании старых воощенных полов время высыхания может значительно возрастать. Если произошел такой случай, необходимо дождаться полного высыхания перед нанесением второго слоя. Не ранее, чем через 8-14 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.

Рабочая вязкость

Условия применения

Расход

Сушка
(20°C/50% отн. влажности
воздуха)

Промывка оборудования

Сразу после использования [Z] ZowoHome® 5010 SolvCleaner

Варианты тары

5 Л

Дальнейшие указания

Срок хранения

18 месяцев в прохладном месте, но без морозом и в оригинальной закрытой таре. Тара отвердителя должны быть герметично закрыта после использования.

Указания по безопасности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного изделия. Данное изделие Berger-Zobel должно использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данный инструктаж. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется изделие. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik.

Техническая памятка

Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за изделием. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Zobel, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данной инструкции является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием изделия необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательства и ответственность должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие. Соблюдайте маркировку и указания в паспорте безопасности, а также действующие стандарты, действующие в данной стране. Должна соблюдаться специальная техническая информация: "TSI 1 Общая информация о применении клеев" / "TSI 2 Общая информация о применении продуктов паркетного уплотнения" / "TSI 3 Общая информация о применении продуктов очистки и обслуживания".