

Код Продукту: H86010AN	Комерційна назва: VPK BIANCO 420 PLUS 25 GLOSS
Опис: Поліуретанова біла напівматова фінішна фарба.	

Властивості	
Основна область застосування	Поліуретанове тиксотропне біле напівматове фінішне покриття, використовується для виготовлення меблів для інтер'єру.
Метод Нанесення	Розпилення, airless.
Термін придатності	24 міс

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	130-150 г/м ²	В'язкість	38 " +/-4" DIN 8
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	65 +/-3 %
Каталізатор	B280AN 50% на вагу, 65% на об'єм.	Питома вага	1,280 +/-0,050 кг/л
Розчинник	P730AN 20-30% вага, 30-40% об'єм.	Блиск	25 +/-2 G
Час життя суміші	>4 год	Ph	-

Загальна інформація			
Висихання при 20°C		Тунельне сушіння	
Від пилу	15 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	60 хв		
Шліфування	-	Час сушіння	-
Наступне покриття	Без шліфування протягом до 8 год.		
Штабельовання	8-12 год	Час охолодження	-

Рекомендації щодо нанесення

Нанести 2 шари поліуретанового ґрунту, з проміжком часу 40-50 хв одне від одного, рекомендований G270AN – VF BIANCO 227.

Наступного дня шліфувати шліфувальним папером 220-400 і методом розпилення нанести H86010AN - VPK BIANCO 420 PLUS 25 GLOSS, у кількості 130-150 г/м², каталізується 50% з B280AN - CAT. B 28 і 20-30% розчинник з P730AN - DILUENTE POL. EXTRA.

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
B180AN	50% вага, 70% об'єм.	Жовтіюча з часом система.
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник

P030AN 20-30% вага, 30-45% обсяг.

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу на місце з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 °C до 35 °C.
-------------------	---