

502

Отделочная мелкозернистая полиэфирная шпатлевка

Chamäleon Feinspachtel



P80-150

100:2-4%

7-8 мин



20-30 мин
20 °C

P120-240

Описание

2-х компонентная отделочная мелкозернистая шпатлевка с пероксидным отвердителем. Композиция на основе ненасыщенных полиэфирных смол. Используется в качестве доводочной шпатлевки, для подготовки поверхности к грунтованию. Цвет: серый.

Свойства





- Очень хорошая адгезия к голой стали и подложкам, указанным ниже
- Тонкая однородная структура, не оставляет пор
- Хорошая шлифуемость
- Прекрасная эластичность

Подложки*

- голая сталь, гальванизированная сталь и полиэфирные стеклопластики
- заводские покрытия
- грунты Chamäleon 2K

Наименование	Фасовка (включая отвердитель)	Артикул	Упаковка
Шпатлевка мелкозернистая	0,250 кг	15022	12
Шпатлевка мелкозернистая	0,512 кг	15024	12
Шпатлевка мелкозернистая	1 кг	15025	12
Шпатлевка мелкозернистая	1,850 кг	15026	6
Шпатлевка мелкозернистая	4,100 кг	15029	отдельно

* Не рекомендуется для использования поверх 1K грунтов, протравливающих грунтов (wash primers), а также термопластичных грунтов и красок.

Применение продукта		Добавить отвердитель	5-15 °С	15-25 °С	25-30 °С
	Смешивание 502			4%	3%
	VOC	282 г/л			
	Жизнеспособность при 20 °С	7-8 мин			
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей			
	Сушка	20-30 мин воздушной сушки, t° - 20°С			

Очистка оборудования: использовать очиститель.

Подготовка поверхности

1. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.
2. Механическая шлифовка P80-P150.
3. Границы ремонта шлифовать P150 или P180.
4. Удалить продукты шлифования сжатым воздухом (обдуть).
5. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.

Примечания

1. Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности (на глянец).
2. Использовать рекомендуемое количество отвердителя и тщательно перемешивать.
3. Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки во избежание абсорбции.
4. Перед применением материал выдержать при комнатной температуре (18-25 °С)
5. Не допускать МОКРОГО ШЛИФОВАНИЯ.

Срок хранения

При 20 °С - 2 года

Плотность продукта

1,8 кг/л

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности материала. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.