

504 Полиэфирная шпатлевка с алюминиевым наполнителем

Chamäleon Alu-spachtel



P80 - 150

100:2-4%

7-8 мин



20-30 мин
20 °C

P80 - 240

Описание

2-х компонентная полиэфирная шпатлевка с алюминиевым наполнением и пероксидным отвердителем. Композиция на основе ненасыщенных полиэфирных смол.
Цвет: серый.

Свойства





- Высокая механическая прочность
- Обладает хорошей эластичностью.
- Устойчива к большим перепадам температур
- Не дает усадки
- Стойкая к вибрациям

Подложки*

- голая сталь, гальванизированная сталь и полиэфирные стеклопластики
- заводские покрытия
- грунты Chamäleon 2K

Наименование	Фасовка (включая отвердитель)	Артикул	Упаковка
Шпатлевка с алюминием	0,250 кг	15042	12
Шпатлевка с алюминием	0,512 кг	15044	12
Шпатлевка с алюминием	1 кг	15045	12
Шпатлевка с алюминием	1,850 кг	15046	6
Шпатлевка с алюминием	4,100 кг	15049	отдельно

* Не рекомендуется для использования поверх 1K грунтов, протравливающих грунтов (wash primers).

Применение продукта		Добавить отвердитель	5-15 °С	15-25 °С	25-30 °С
	Смешивание 504			4%	3%
	VOC	282 г/л			
	Жизнеспособность при 20 °С	7-8 мин			
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей			
	Сушка	20-30 мин воздушной сушки, t° - 20°С			

Очистка оборудования: использовать очиститель.

Подготовка поверхности

1. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.
2. Механическая шлифовка P60-P180.
3. Границы ремонта шлифовать P180 или P240.
4. Удалить продукты шлифования сжатым воздухом (обдуть).
5. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.

Примечания

1. Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности (на глянец).
2. Использовать рекомендуемое количество отвердителя и тщательно перемешивать.
3. Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки во избежание абсорбции.
4. Перед применением материал выдержать при комнатной температуре (18-25 °С).
5. Не допускать МОКРОГО ШЛИФОВАНИЯ.

Срок хранения

При 20 °С - 2 года

Плотность продукта

1,8 кг/л

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.