

505 Универсальная мягкая полиэфирная шпатлевка

Chamäleon Super Soft Füllspachtel



Описание

2-х компонентная универсальная мягкая шпатлевка с пероксидным отвердителем. Композиция на основе ненасыщенных полиэфирных смол.
Цвет: бежевый.

Свойства





- Очень хорошая адгезия к голой стали и подложкам, указанным ниже
- Обладает хорошей наполняющей способностью
- Тонкая однородная структура, не оставляет пор
- Хорошая шлифуемость
- Прекрасная эластичность

Подложки*

- голая сталь, гальванизированная сталь и полиэфирные стеклопластики
- заводские покрытия
- грунты Chamäleon 2K

Наименование	Фасовка (включая отвердитель)	Артикул	Упаковка
Шпатлевка мягкая	0,250 кг	15052	12
Шпатлевка мягкая	0,512 кг	15054	12
Шпатлевка мягкая	1 кг	15055	12
Шпатлевка мягкая	1,850 кг	15056	6
Шпатлевка мягкая	3 кг	15057	6
Шпатлевка мягкая	4,100 кг	15059	отдельно

* Не рекомендуется для использования поверх 1К грунтов, протравливающих грунтов (wash primers), а также термостойких грунтов и красок.

Применение продукта		Добавить отвердитель	5-15 °С	15-25 °С	25-30 °С
	Смешивание 505			4%	3%
	VOC	346 г/л			
	Жизнеспособность при 20 °С	7-8 мин			
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей			
	Сушка	20-30 мин воздушной сушки, t° - 20°С			

Очистка оборудования: использовать очиститель.

Подготовка поверхности

1. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.
2. Механическая шлифовка P80-P150.
3. Границы ремонта шлифовать P150 или P180.
4. Удалить продукты шлифования сжатым воздухом (обдуть).
5. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.

Примечания

1. Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности (на глянец).
2. Использовать рекомендуемое количество отвердителя и тщательно перемешивать.
3. Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки во избежание абсорбции.
4. Перед применением материал выдержать при комнатной температуре (18-25 °С).
5. Не допускать МОКРОГО ШЛИФОВАНИЯ.

Срок хранения

При 20 °С - 2 года

Плотность продукта

1,8 кг/л

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.