


## 555 Универсальная легкая шпатлевка Chamäleon Soft Leicht Spachtel




### Описание

Новая комбинация высокотехнологичных мелкозернистых микрочастиц и смеси базовых и легких частиц придает этой шпатлевке уникальные свойства.

### Свойства

- Благодаря новым наполнителям шпатлевка идеально подходит для быстрого и равномерного нанесения
- В отличие от обычной шпатлевки требует минимального времени обработки абразивными материалами и минимальной шлифовки
- Не требует шпатлевания мелкозернистой шпатлевкой, может быть сразу загрунтована
- Быстро сохнет, эластична, обладает отличной адгезией к различным материалам



Наименование	Фасовка (включая отвердитель)	Артикул	Упаковка
Шпатлевка легкая мягкая	0,5 л	15554	12
Шпатлевка легкая мягкая	1 л	15555	6

Применение продукта		Добавить отвердитель	5-15 °С	15-25 °С	25-30 °С
	Смешивание 555			4%	3%
	VOC	346 г/л			
	Жизнеспособность при 20 °С	6-8 мин			
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания			
	Сушка	20-30 мин воздушной сушки, t° - 20°С			

**Очистка оборудования:** Использовать очиститель.

### Подготовка поверхности

1. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.
2. Механическая шлифовка P80-150.
3. Границы ремонта шлифовать P150 или P180.
4. Удалить продукты шлифования сжатым воздухом (обдуть).
5. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.

### Примечания

1. Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности (на глянец).
2. Использовать рекомендуемое количество отвердителя и тщательно перемешивать.
3. Не наносить финишные покрытия непосредственно на полиэфирные шпатлевки во избежание абсорбции.
4. Перед применением материал выдержать при комнатной температуре (18-25 °С).
5. Не допускать МОКРОГО ШЛИФОВАНИЯ.

### Срок хранения

При 20 °С - 2 года

### Плотность продукта

1,6 кг/л

### Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (MSDS)  
Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.