

533 Шпатлевка легкая со стекловолокном

Chamäleon Fiberglass Leicht Spachtel



ЭКОНОМИТ
ВРЕМЯ



P80-150

100:2-4 %

6-8 мин



20-30 мин
20 °C

P80-240





Описание

Облегченная шпатлевка со стекловолокном – совершенно новый продукт с уникальными свойствами.

Свойства

- Весит меньше, чем обычная шпатлевка, незначительно увеличивает вес ремонтируемой детали
- Благодаря уникальным наполнителям не образует пор
- Легко шлифуется, обладает отличной адгезией к различным материалам
- Может легко шлифоваться до уровня обозначенной плоскости
- Не требует дополнительного шпатлевания мелкозернистой шпатлевкой, может быть сразу перекрыта грунтом

Наименование	Фасовка (включая отвердитель)	Артикул	Упаковка
Шпатлевка легкая со стекловолокном	0,5 л	15334	12
Шпатлевка легкая со стекловолокном	1 л	15335	6

Применение продукта		Добавить отвердитель	5-15 °С	15-25 °С	25-30 °С
	Смешивание 533			4%	3%
	VOC	241 г/л			
	Жизнеспособность при 20 °С	7-8 мин			
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания			
	Сушка	20-30 мин воздушной сушки			

Очистка оборудования: Использовать очиститель.

Подготовка поверхности

1. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.
2. Механическая шлифовка P80-P150.
3. Границы ремонта шлифовать P150 или P180.
4. Удалить продукты шлифования сжатым воздухом (обдуть).
5. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.

Примечания

1. Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности (на глянец).
2. Использовать рекомендуемое количество отвердителя и тщательно перемешивать.
3. Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки, во избежание абсорбции.
4. Перед применением материал выдержать при комнатной температуре (18-25 °С)

Срок хранения

При 20 °С - 2 года

Плотность продукта

1,2 кг/л

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности материала. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.