



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА CHAMÄLEON

Номер товара:

15095

Назначение:

Продукт для автомобильного ремонта / Грунт-шпатлевка

Общие характеристики:

Полиэфирная смола Chamäleon - эластичная, реактивная ненасыщенная полиэфирная смола, применимая практически к любой поверхности, особенно в сочетании со стекловолоконной лентой и тканью. Используется для ремонта больших отверстий, перфорации, вызванной коррозией, а также поврежденных участков. Очень эффективна на поверхностях из металла, дерева и бетона. Применяется в автомобильной промышленности, в домашнем ремонте, различных строительных работах, ремонтных работах в саду (например, ремонт надувных бассейнов) и в других отраслях, например, для ремонта систем подведения коммуникаций, воздуховодов, резервуаров, лодок и т. д.

Для последующей покраски поверхности, рекомендуется нанести грунт-наполнитель после использования смолы.

Свойства и качества:

- Простая в применении
- Высокоэластичная
- Обладает очень хорошей адгезией
- Легко поддается шлифованию, даже спустя долгое время
- Устойчива к слабым кислотам и базам, пропеллентам, растворителям, воде и противообледенительным системам.



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

Технические характеристики:

Основа:	ненасыщенная эластифицированная полиэфирная смола
Цвет:	медовый
Запах:	стирол
Консистенция:	мягкая, тиксотропная
Срок хранения смеси при 21° С	приблизительно 6' 40 минут
Рабочая температура:	Минимум 12° С
Время сушки (при 20° С и относительной влажности воздуха 50%):	можно шлифовать приблизительно через 40 минут
Температура вспышки	Приблизительно 33° С (смола); не применимо к отвердителю
Плотность при 20° С	смола - 1,2 г/м ³ отвердитель - 1,15 г/м ³
Добавление отвердителя	2 - 4% (оптимально - 2,5 %)
Температурная стойкость после высыхания	120° С
Стабильность при хранении	18 месяцев при обеспечении надлежащих условий хранения (=10-25° С, относительной влажности воздуха до 60%) в невскрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, мороза и высокой влажности.

Фасовка: маленькие банки, отвердитель: пластиковый тубик

Экологичность и маркировка:

Экологически чистый: Продукты Chamäleon не содержат тяжелых металлов.

Утилизация: Только полностью очищенная от остатков продукта тара может сдаваться в пункты приема или помещаться в соответствующие утилизационные контейнеры. Неочищенная тара должна утилизироваться как «специальные отходы».



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Маркировка:

Вся продукция, изготовленная под торговой маркой Chamäleon, соответствует текущим требованиям маркировки, регулируемым директивой 1999/45 / ЕС по классификации, упаковке и маркировке опасных препаратов. Все аэрозоли соответствуют TRGS 200 и TRG 300, а также Директиве 75/324 / EWG в действующей на настоящий момент редакции.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>