

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска: 27.04.2021

АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ

Артикульный номер: 26204 (черный матовый), 26205 (черный полуматовый), 26206 (белый матовый), 26214 (черный глянцевый), 26414 (белый глянцевый)

Цвет: Черный, белый

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта / Бесцветный защитный материал/ Лак

Общие характеристики: Для нанесения на такие типы обработанных и необработанных поверхностей как дерево, металл, алюминий, стекло, камень, различные виды пластика.

Характеристики продукта:

- Быстросохнущая
- Обладает отличной укрывистостью
- Устойчива к выцветанию и УФ-воздействию
- Обеспечивает твердость поверхности
- Устойчива к бензину, химическим веществам и погодным воздействиям
- Износостойкая, устойчива к царапинам
- Обладает превосходной адгезией

Физические и химические свойства:

Объем: 500 мл
Основа: Акриловая смола
Содержание ЛОС: Приблизительно 91%
Твердое вещество: Приблизительно 9%
Блеск: Высокая степень блеска/Матовый/Полуматовый
Укрывистость: 1,5 - 2 м²
Сухой от пыли: Через 5 -10 минут
Сухой на отлип: Через 10 -20 минут
Полное высыхание/ Можно перекрывать: Через 2 часа
Температурная стойкость: До 110°C

Нанесение:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования информации, указанной на этикетке!

Предварительная обработка: Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Удалите остатки старого лака и ржавчины и отшлифуйте обрабатываемую поверхность. Нанесите слой грунта, соответствующий данному типу поверхности. После высыхания отшлифуйте базовый слой (абразивом 600).

Обработка: Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозоль должен быть комнатной температуры. Оптимальная температура обработки - от 15 до 25 ° C. Перед использованием встряхивайте баллон в течение 2 минут и произведите пробное распыление. Распыляйте на расстоянии от 25 до 30 см до поверхности.

Нанесите лак в несколько тонких слоев. Перед нанесением каждого нового слоя баллон необходимо встряхивать.

После обработки: После использования очистите клапан (поверните аэрозольный баллон вверх дном и удерживайте сопло нажатым в течение примерно 5 секунд).

Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику:
e-mail: info@chamaeleon-produktion.de

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.