

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ*Дата выпуска: 27.04.2021***АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЛАК**

Артикульный номер:	26404 (лак), 26406 (матовый лак)
Цвет:	Бесцветный
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта / Бесцветный защитный материал/ Лак
Общие характеристики:	Высококачественный прозрачный лак для нанесения на такие типы обработанных и необработанных поверхностей как дерево, металл, алюминий, стекло, камень, различные виды пластика.
Характеристики продукта:	<ul style="list-style-type: none">▪ Быстросохнущий▪ Обладает превосходной заполняющей способностью▪ Устойчив к царапинам и ударам▪ Устойчив к погодным воздействиям▪ Обеспечивает защиту от коррозии▪ Устойчив к выцветанию и УФ-воздействию▪ Обладает превосходной адгезией
Физические и химические свойства:	
Объем:	500 мл
Основа:	Акриловая смола
Цвет:	Прозрачный
Содержание ЛОС:	Приблизительно 90%
Твердое вещество:	Приблизительно 10%
Блеск:	Высокая степень блеска/Матовый
Укрывистость:	1,5 - 2 м ²
Сухой от пыли:	Приблизительно через 6 минут
Сухой на отлип:	Через 10 -20 минут
Полное высыхание/ Можно перекрывать:	Через 2 часа
Температурная стойкость:	До 110°C

Нанесение:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования информации, указанной на этикетке!



CHAM'ALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAM'ALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

- **Предварительная обработка:** Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Слегка отшлифуйте обрабатываемую поверхность (абразивом 600).

Обработка: Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозоль должен быть комнатной температуры. Оптимальная температура обработки - от 15 до 25 ° C. Перед использованием встряхивайте баллон в течение 2 минут и произведите пробное распыление. Распыляйте на расстоянии от 25 до 30 см до поверхности.

Нанесите лак в несколько тонких слоев. Перед нанесением каждого нового слоя баллон необходимо встряхивать.

После обработки: После использования очистите клапан (поверните аэрозольный баллон вверх дном и удерживайте сопло нажатым в течение примерно 5 секунд).

Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику:
e-mail: info@chamaeleon-produktion.de

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

STEUERNUMMER/TAX NR.: DE 231468544
EORI NR./CUSTOMS NR.: DE 6029442 / HRB 9778
GESCHÄFTSFÜHRER/CEO: SASCHA HAGEMANN

BANK HEIDELBERGER VOLKSBANK EG
IBAN DE78 6729 0000 0042 8627 03
BIC GENODE61HDI