

## Fassaden-Silikon DE410

Фасадэн-Силикон ДЕ410  
Силиконовая фасадная краска



### Описание продукта

<b>Область применения</b>	Силиконовая фасадная краска с высокой водостойкостью и паропроницаемостью. Обеспечивает отличную долговременную эксплуатацию фасада, имеет высокую механическую стойкость. Рекомендуется для отделки фасадов зданий в местах с высоким агрессивным воздействием окружающей среды: в промышленных зонах, на местности с высоким уровнем осадков. Может применяться для создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений. Предназначена для окраски цементной и акриловой штукатурки, бетона, газобетона, кирпича, поверхностей систем утепления фасадов, в том числе выполненных с использованием минеральной ваты, а также гипсовых оснований, гипсокартона, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанеры и дерева внутри помещений. Не содержит растворителей.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для наружных и внутренних работ</li> <li>• устойчива к ударам и порезам</li> <li>• долговечная</li> <li>• отличная паропроницаемость</li> <li>• водоотталкивающая</li> </ul>
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Степень глянца</b>	Матовая
<b>Класс истирания</b>	1 согласно DIN EN 13300
<b>Плотность</b>	1,55 кг/л
<b>Связующее вещество</b>	Акриловая дисперсия, силиконовые соединения
<b>Состав</b>	Диоксид титана, минеральные наполнители, функциональные добавки, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/с, согласно директиве ЕС, составляет 40 г/л (2010) данный продукт содержит < 40 г/л ЛОС.
<b>Растворитель (разбавитель)</b>	Вода (max 8 %)

Нанесение	
<b>Основание</b>	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и пригодной для обработки. Пыль, высолы, старые покрытия и другие загрязнения тщательно удалить. Свежая цементная штукатурка должна быть выдержана минимум 28 дней, поверхности систем теплоизоляции – минимум 7 дней, поверхности, зашпаклеванные цементной шпаклевкой – минимум 3 дня. Прочные покрытия зашкурить и обеспылить. Все поверхности обработать глубокопроникающей грунтовкой düfa Tiefgrund Acryl-Hydrosol DE800. Трещины расшить, загрунтовать и зашпаклевать фасадной шпаклевкой. Пораженные грибками места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
<b>Нанесение</b>	<p>Наносить кистью, валиком или распылителем, включая безвоздушный метод. Перед использованием тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в 2 слоя: первый разбавить водой не более 8%, второй слой не разбавлять.</p> <p>При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло 0,66-0,79 мм и давление 160-180 бар. Методом воздушного распыления наносить не рекомендуется.</p> <p>При использовании аппаратов ТМ Wagner рекомендуем использовать модель Wagner ProjectPro 117, рекомендуемое сопло 519 при рабочем давлении 200 бар. Краску развести водой на 5%. При незначительных площадях нанесения можно использовать модель Wagner Flexio W585. Рабочий уровень мощности (AIR CONTROL) 7-8, диаметр сопла 2,5 мм. Краску в этом случае тоже разбавить водой на 5%.</p>
<b>Расход</b>	Расход на один слой – 100-130 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от зернистости основы, точный расход определяется пробным окрашиванием.
<b>Примечание</b>	Не наносить краску на поверхности под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, осадках. Окрашенные поверхности защищать от воздействия осадков до полного высыхания краски не менее суток.
<b>Чистка инструментов</b>	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
<b>Время высыхания</b>	<p>Время высыхания до нанесения следующего слоя – 6 - 8 часов, полное высыхание – 2 - 3 дня при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться.</p> <p>Полную прочность и способность воспринимать механические нагрузки покрытие приобретает через 3 дня.</p>
<b>Температура нанесения</b>	Работы вести при температуре основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
<b>Колеровка</b>	Красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230, а также машинным способом по системе Color Mix или SELEKT. Затонированная краска должна быть использована сразу после колеровки или не позднее чем через 4 дня!
Примечания	
<b>Фасовка</b>	2,5 л; 5 л; 10 л
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до

	+30°C; избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. При распылении не вдыхать пары. Не выливать краску в канализацию, водоемы или на почву.  Затонированная краска не имеет гарантийного срока хранения и должна быть использована сразу после колеровки или не позднее чем через 4 дня!
<b>Утилизация</b>	Остатки высохшей краски утилизируются как обычный строительный мусор.

26.06.2017

**Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия**

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”  
Украина, г. Днепро  
ул. Курсантакая, 7Б  
тел. (056) 377-95-05  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.