



DARK 50 C

Автомобильная пленка Dark 50 C придает эстетический вид и необычность любому автомобилю, обеспечивая среднюю защиту от посторонних взглядов.



Гарантия SOLAR SCREEN®
2 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
М1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	5 %
Пропускание видимого света	50 %
Отражение наружного видимого света	5 %
Отражение интерьреного видимого света	6 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	23 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	23 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солненной энергии	0 %
Поглощение солнечной энергии	0 %
Пропускание солнечной энергии	0 %
Снижение бликов	50 %
g-значение	0
u-значение	0
Затемняющий коэффициент	
Тип установки : Внутреннее	
Длина намотки рулона	30,5 м
Состав пленки	PET
Толщина	23 μ

Цвет с внешней стороны : ЧЕРНЫЙ

СОСТАВ

- "Прочный" анти-царапийный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
- Полиэстр с высокими оптическими показателями
- Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	!
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	!
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✗
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	!
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	!
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✗

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.

Представленные данные не являются обязательными и SOLAR SCREEN® оставляет за собой право изменять состав своих пленок в любое время. Ознакомьтесь с нашими гарантийными ваучерами и нашими общими условиями продажи.