



مصنع انكور الايد ذ.م.م.
ANCHOR ALLIED FACTORY L.L.C.
 MFG. OF SELF-ADHESIVE TAPES, SILICONE & ACRYLIC SEALANTS, SPRAY PAINTS AND CAR CARE PRODUCTS
 P.O. Box: 21152, Sharjah, U.A.E. Tel.: +971-6-5342091, Fax: +971-6-5342107
 E-mail: info@anchorallied.com Website: www.anchorallied.com



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ MR.BUILD МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

MR.BUILD МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 60°C – Высококачественная малярная лента для покрасочных работ в авторемонте и работ, где требуется устойчивость к повышенным температурам. Идеально подходит при покраске автомобиля, наружных работ, маскировочных работ, упаковки, маркировки, связывания и для общего применения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Устойчивость к УФ.
- Не оставляет следов клея.
- Легко разрывается.
- Способность выдерживать экстремальные температуры
- Использование на всех поверхностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Общая толщина	125 микрон
Основа	Гофрированная бумага
Клей	Натуральный каучук на основе растворителя
Общий вес	91 ±3г/м ²
Прочность при растяжении, продольное напр.	85 ± 20 (Н/25мм)
Удлинение (ASTM D 3759)*	9 ± 2 (%)
Первичная липкость (PSTC 6)	<80мм
Адгезия к стали	5 ± 1 (Н/25мм)
Максимальная термостойкость	60°C
Определение липкости шаром, Tack Rolling Ball	До 2 см
Температура при нанесении	60°C
Цвет	Белый

Допустимое погрешность по толщине: ± 2 микрона

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Покраска авто, наружные работы, маскировка, упаковка, маркировка, связывание, общие применение, упаковка подарков, реклама, декорации и т. д.

Подготовка поверхности:

Поверхность перед использованием должна быть чистой, сухой, без масла, жира и других загрязнений.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Хранить в сухом прохладном месте, при хранении при температуре +21°C (70°F) и относительной