

ГРУНТОВКА ИР-01

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Область применения Предназначена для укрепления и обеспыливания внешнего слоя кирпичных, кирпично-известковых, бетонных, гипсовых и других минеральных поверхностей, а также древесно-волоконистых, гипсокартонных и других материалов перед отделкой декоративными штукатурками и шпатлевками, окраской воднодисперсионными красками, наклеиванием плитки и обоев. Для наружного и внутреннего применения.

Свойства

- Глубоко проникает
- Быстро сохнет
- Выравнивает впитываемость основания
- Повышает адгезию краски к основанию
- Уменьшает расход краски
- Паропроницаема

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид грунтовки	Однородная жидкость молочно-белого цвета
Расход на 1 слой, м ² /л	7-12 в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения
Содержание нелетучих веществ, %	Не менее 4,5
Условная вязкость по ВЗ-246 сопло 4 мм, с	Не менее 11
Плотность, кг/л	Около 1,0
Гарантии качества	Хранить в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, в недоступном для детей месте. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей, нагревательных приборов и влаги. Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.
Фасовка	1 л, 3 л, 5 л, 10 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Общие рекомендации	Грунтование проводить по сухой поверхности без грязи, жира и других загрязнений при (10-30) °С и относительной влажности воздуха (50-70) %. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Грунтовка готова к применению, разбавление водой не рекомендуется
Подготовка поверхности	Рекомендуется удаление всех отслаивающихся и невпитывающих покрытий. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – провести предварительную обработку БиоДоктором М ИР-012 Для выравнивания поверхностей использовать шпатлевки ИР-20, ИР-21, ИР-23, ИР-24.
Грунтование	Грунт рекомендуется наносить щеткой, валиком и распылителем на подготовленную поверхность в 1-2 слоя.
Режимы сушки одного слоя при температуре +(20±2) °С и относительной влажности (50-70) %	Нанесение последующих слоев и шлифование – не ранее, чем через 1 час. На высыхание влияют температура, а также относительная влажность и проветривание.
Эксплуатация	После грунтования деревянных поверхностей рекомендуется шлифовка мелкозернистой наждачной бумагой марки 240. Рекомендуется последующее нанесение шпатлевок, декоративных штукатурок, лаков, красок или эмалей
Очистка инструментов	Рабочие инструменты очищают водой сразу после окончания работы. При незначительных перерывах в работе инструмент рекомендуется предохранять от высыхания, заворачивая в полиэтиленовый пакет. Высохшая на инструменте грунтовка удаляется механически.
Безопасность и охрана труда	Грунтовка относится к негорючим, пожаро- и взрывобезопасным веществам и соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/ЕС по содержанию ЛОС. Нанесение следует проводить аккуратно, избегая контакта грунтовки с открытыми участками тела. В случае попадания грунтовки на кожу или глаза тщательно промыть место контакта обильным количеством воды. В случае проглатывания немедленно вызвать рвоту, обратиться к врачу и показать тару или этикетку грунтовки. Производитель имеет санитарно-гигиеническое заключение МОЗ Украины на грунтовку ИР-01.
Охрана окружающей среды	Грунтовку и смывную воду из-под нее не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки подлежат обезвреживанию и уничтожению. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Достоверность данной технической спецификации на грунтовку ИР-01 основывается на лабораторных испытаниях и применении материала на реальных объектах. Данная техническая информация является справочной и не заменяет паспорт (сертификат качества) на продукт. Качество материала полностью соответствует требованиям стандарта ТУ У 21583365-003-2011. Как изготовитель, компания не несет ответственности за хранение и применение материала не в соответствии с данной инструкцией и рекомендациями. Выход новой технической спецификации на материал отменяет прежнюю.