

BIFERRO

Декоративная быстросохнущая устойчивая к воздействию коррозии кроющая краска на основе алкидной смолы, который содержит оксид железа и антикоррозионную пигментную смесь.

Область применения

Используется на любых подготовленных к окрашиванию металлических поверхностях, металлических аксессуарах мебели, для внутренних и внешних фасадов и стальных конструкциях.

Благодаря декоративному внешнему виду с уверенностью используется также на бетонных и деревянных поверхностях.

Технические характеристики

Быстро сохнет.

Благодаря пигментам, входящим в структуру краски, образует тонкий слой, стойкий к атмосферной влажности и коррозии, которым может подвергаться поверхность.

Краска может быть применена на ржавых поверхностях, поскольку она поверхностно толерантна.

Применение

Прежде чем приступить к окрашиванию, очистить поверхность от грязи, пыли, жира и ржавчины, которая может образоваться в виде слоя, используя соответствующий метод. Перед применением содержимое емкости хорошо перемешать. (Взбалтывание емкости перед открытием крышки является недостаточным.) В случае распыления краски пульверизатором разбавить ее на 25% растворителем и размешать до образования однородной смеси. На новые и ржавые поверхности наносится 3 слоя, на окрашенные ранее поверхности наносится 2 слоя краски. Избегайте применять краску при температуре окружающей среды ниже 5°C и при температуре поверхности выше 30°C. Время выдержки между нанесением слоев составляет 15-20 минут, краску необходимо наносить в 2-3 слоя. (Время выдержки между нанесением слоев не должно превышать 3 часов.)

Соотношение разведения: при распылении пульверизатором разбавлять синтетическим растворителем на 25%.

Время высыхания: при температуре 25°C и в условиях 50% влажности воздуха

Высыхание до момента, когда краска не прилипает при прикосании к ней: 15-30 минут,

Высыхание до момента, когда к краске не прилипает пыль: 30-60 минут,

Время высыхания до затвердения: 48 часов,

Время полного отверждения: 6 недель

Расход

В зависимости от свойств поверхности, которая будет окрашиваться, 1 кг краски можно окрасить поверхность площадью 10-12 м².

Хранение

Срок хранения в нераспечатанной заводской упаковке при комнатной температуре составляет 2 года.

Упаковка

50 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ ОПАСНОСТИ

R11: Легко воспламеняемый продукт.

R48/20/21: Вреден: представляет серьезную опасность для здоровья при долгом вдыхании и попадании на кожу.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

S 2: Хранить в недоступных для детей местах.

S3/7/9: Хранить в закрытой упаковке в прохладном и хорошо проветриваемом месте.

S16: Держать вдали от источников воспламенения, не курить.

S23: Не вдыхать пары продукта.

S24/25: Избегать попадания в глаза и на кожу.

S38: В условиях недостаточной вентиляции использовать соответствующий дыхательный аппарат.

S46: При проглатывании сразу обратиться к врачу.

S51: Работать в хорошо проветриваемых местах.