

Латексная добавка многофункциональная

Латексная эмульсия для гидроизоляции бетонов и растворов

- значительно увеличивает адгезию к основанию;
- повышает эластичность,
- делает раствор водонепроницаемым,
- повышает химическую стойкость, не вызывает коррозии металла

Описание

Водостойкая гидроизолирующая добавка делает стяжку водонепроницаемой, улучшает адгезию к основанию, повышает эластичность и химическую стойкость поверхности. При необходимости придать гидроизоляционные свойства изделиям, латексную добавку добавляют в водостойкие бетоны, высокопрочные гидроизоляционные стяжки, эластичные штукатурные слои.

Сфера применения:

Высокопрочные напольные стяжки толщиной 25-30 мм.:

Цемент – 25 кг.

Песок – 37,5 кг.

Гравий – 37,5 кг (3-6 мм)

Вода – 6 л. + латексная добавка – 3 л.

Износостойкие выравнивающие стяжки:

Цемент – 25 кг.

Песок – 75 кг.

Вода – 6 л. + латексная добавка – 3 л.

Ремонтный состав для удаления дефектов на полах и стенах:

Цемент – 25 кг.

Песок – 62,5 кг.

Вода – 6 л. + латексная добавка – 3,5 л.

Раствор для обмазочной гидроизоляции:

Цемент – 25 кг.

Песок – 62,5 кг.

Вода – 4,5 л. + латексная добавка – 4,5 л.

Клеящий (адгезионный) слой:

Цемент – 25 кг.

Песок – 25 кг.

Вода – 12,5 л. + латексная добавка – 12,5 л.

Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения:

Латексная добавка : вода= 1:1

*Новый слой бетона или цементной стяжки наносится не позже 15-20 минут после нанесения клеящего слоя (по принципу «мокрое на мокрое»)

Для предотвращения появления микротрещин при устройстве и эксплуатации стяжки вместе с гидроизолирующей добавкой рекомендуется применять полипропиленовую микрофибру В12.

Технические характеристики

Внешний вид – непрозрачный раствор белого цвета

Запах – характерный для латексных эмульсий

Плотность, кг/л – 1

Активность водородных ионов, рН – 7-8

Упаковка – канистры 1 л., 5 л., 10 л.

Условия и срок хранения: Предохранять от мороза, прямых солнечных лучей, хранить в плотно закрытой таре. Для перевозки использовать чистые емкости. В случае долгого хранения на одном месте, продукт необходимо перемешать перед использованием.

Срок годности 12 месяцев от даты выпуска

В случае проливания или вытекания добавки место посыпать песком или деревянными опилками и утилизировать в мусоросжигательной станции. Продукт не должен попадать в канализационную сеть, поверхностную и грунтовую воду. При работе с добавкой необходимо применять соответствующие индивидуальные средства защиты. Не допускайте попадания в глаза, на кожу или одежду. Хранить в оригинальной таре; плотно закрывать, когда не используется.