

ТЕХНІЧНА КАРТКА

Код товару: G950

Торгова назва: VF A 913

Опис продукту: Двокомпонентна безбарвна поліуретанова ґрунтовка

Комерційна в'язкість (20 °C): 60 "(2) DIN 4

Вміст твердих речовин (теоретичний): 49 (2)%

Питома вага (20 °C): 0,970 (1%) кг / літр

Застосування спреєм

Каталізатор B 37 (NCO = 4,1 - RS = 25%) затвердіння 50%

Розчинник: Diluente Pol. Додаткове% розведення: 20-40%

Життєдіяльність (20°): > = 4 години

Використовувана робоча в'язкість повинна бути: 15-20 " DIN 4

Застосування продукту: 120-150 г / м²

ЧАС СУШІННЯ (при 20 ° C)

Висихання від пилу: 10 хвилин

Висихання на дотик: 60 хвилин

Висихання до піску: 8 годин

Глибоке висихання: 12 годин

Шліфування: зернистістю P 220-400

Застосування: Безбарвний поліуретановий товстий покривний ґрунт з гарним приховуванням властивостей, які можна добре відшліфувати.

Зберігання: зберігати контейнери добре закритими та провітрюваними

кімнаті та температурі від 15°C до 25°C.

Запобіжні заходи: користувач несе повну відповідальність за використання продукту в умовах, які відповідають всім стандартам гігієни та безпеки

безпеки.