

Код продукту: H21010	Комерційна назва: VPK 246 UNI 10 GLOSS
Опис: Двокомпонентний поліуретановий прозорий матовий лак.	

Властивості

Основна область застосування	Двокомпонентний поліуретановий матовий лак з високою твердістю поверхні. Рекомендовано обробляти столи, частини меблів, де потрібна відмінна стійкість. Продукт відповідає мінімальним вимогам, передбаченим у регуляції UNI 11216, зокрема, його стійкість до подряпин і протидії при контакті з дуже гарячими предметами (120°C) є справді відмінною.
Метод нанесення	Розпилення, роботизоване нанесення, airless.
Термін придатності	1 рік.

Властивості застосування

Кількість нанесення	120 м ²	В'язкість	48 " +/-5" DIN 4
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	40 +/- 3%
Каталізатор	B580 50%	Питома вага	0,940 +/-0,020 кг/л
Розчинник	P730 30%	Блиск	10 +/-3 G
Час життя суміші	>3 год	Ph	-

Фізичні властивості

Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	15 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	60 хв	Час сушіння	-
Шліфування	-		
Наступне покриття	-	Час охолодження	-
Штабелювання	8 год		

Рекомендації щодо нанесення

Нанесіть шар барвника, рекомендована серія C520 - SERIE UNICOLOR.
Через 20 хв після нанесення барвника, нанести два шари прозорого поліуретанового ґрунта, рекомендовано J110 - FPX 110 N.I, час між нанесенням шарів 40 – 60 хв. Цього ж дня, відшліфувати шліфувальним папером 240 – 400, і нанести розпиленням H21010 - VPK 246 UNI 10 GLOSS в кількості 120г/м², із затверджувачем CAT. B 58 та 30% розчинника DIL. POL. EXTRA.



ТЕХНІЧНА КАРТА

Release: 0

Date: 03/08/2017

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
B430	50%	Більш блискучий (до 10 GLOSS) та твердіший.
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник
-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу на місце з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 °C до 35 °C.
-------------------	---