

Клей для підлоги й стін Kiilto Floor Plus



Універсальний клей для підлоги, який підходить майже для всіх типів підлоги. Завдяки відмінній липкості й високій остаточній міцності Kiilto Floor Plus ідеально підходить для роботи з вініловою плиткою LVT. Не містить 2-етилгексанолу, домішок алкілфенолетоксилату, фталатів або пластифікаторів.



LEED

CAN BE USED IN
NORDIC
S W A N
ECOLABELLED
BUILDINGS

- Сильна липкість.
- Легке нанесення.
- Добре підходить для закріплення вінілових покриттів для стін.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Клей на водній основі для вінілової підлоги й плитки, лінолеуму, покриттів на гумовій і текстильній основі для підлоги, а також для товстих (понад 0,6 мм завтовшки) вінілових покриттів для стін на пористих та непористих основах, у вологих та сухих середовищах. Завдяки високій остаточній міцності й міцному з'єднанню Kiilto Floor Plus ідеально підходить для роботи з вініловою плиткою LVT. Можна використовувати разом із теплою підлогою.


ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Основа має бути сухою, однорідною й гладкою. Її також слід очистити від пилу й жиру. Рекомендується вирівнювати бетонну основу за допомогою відповідної суміші для вирівнювання з низьким вмістом луѓу, що зменшує ризик пошкодження покриття чи клею через надмірну кількість лужної вологи. Стижки між дошками також необхідно вирівнювати. Під час укладання покриття на будівельні дошки дотримуйтеся інструкцій, наданих виробником.

За потреби перед використанням перемішайте клей. Наносьте його роликком або шпателем із тонкими зубцями. На пористих основах використовуйте метод вологого склеювання: негайно притисніть покриття до основи й міцно втріть його в неї. Якщо покриття тверде або якщо його треба зігнути, залиште клей на повітрі на 10–30 хвилин, перш ніж притиснути покриття до основи. Якщо ви встановлюєте непроникне покриття на основу, яка зовсім не вбирає вологу, залиште клей на повітрі щонайменше на 60 хвилин, перш ніж притиснути покриття до основи. Також можна втерти свіжий клей в покриття, підняти його й залишити на повітрі на 20–30 хвилин. Після цього обережно втріть покриття в основу. Приберіть залишки свіжого клею водою. Сухі залишки клею можна видалити за допомогою високолужного очищувача або ксилолу. Дотримуйтеся всіх інструкцій виробника покриття для підлоги.

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ	Бетон: макс. відносна вологість 85 %. Деревина: 8–12 %.
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	+18... 25 °C
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	Замерзання
ВИТРАТА	4–6 м ² /л
ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА	1,1 кг/л
ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА	Акрилат сополімер
ЧАС ДЛЯ РОБОТИ	Схоплення у вологому середовищі: 0–20 хв. Схоплення у вологому середовищі із затримкою: 20–60 хв. Липке склеювання: 60–120 хв (23 °C, відносна вологість 50 %).
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	15 л
ЗБЕРІГАННЯ	12 місяців за умови зберігання в контейнері, що не відкривався, за температури вище +1 °C. Після тривалого зберігання перемішати перед нанесенням.

ЗУБЧАТІСТЬ ШПАТЕЛЯ



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на результатах випробувань і практичному досвіді. Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за інших умов і методів роботи. Наша система керування якістю гарантує високу якість наших продуктів. Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний результат роботи. Для правильного використання продукту користувач має ознайомитися зі змістом інструкцій із виконання робіт і посібником із норм проведення робіт, якщо такі надаються.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Детальнішу інформацію щодо утилізації продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.