

ТЕХНІЧНА КАРТКА

Код товару: H360

Торгова назва: VPK BIANCO 260 VARI GLOSS

Опис продукту: Поліуретан, тиксотропний, біле покриття

Комерційна в'язкість (20 °C): 135 "DIN 4

Вміст твердих речовин (теоретичний): 64,50%

Питома вага (20 °C): 1320 кг / л

Нанесення: методом розпилення, безповітряне

Каталізатор: B 28 (NCO = 3,7 - R.S. = 20%) % загартований 50%

Альтернатива каталізатора № 2: B 18 (50%)

Ефект каталізатора 2 без УФ-фільтра

Розчинник поліуретану Екстра% розведення 20-30%

Витрата (один шар) 120-150 г / м²

Термін придатності (20°C): 4 години

Застосування: розпилення або розливання

Робоча в'язкість (20 °C): 15-16 " (50% каталізатора B 28 і 20% розріджувача

Diluyente Pol. Extra)

Вміст твердих речовин в суміші: 43,80% (Кат. B 28 50% і 20% розріджувач Pol.Extra)

Час висихання:

Висихання від пилу: 15 хв., Робота: 12 годин

Дотик: 60 хвилин

Глибоке висихання: 6-8 годин

Застосування: Біле поліуретанове покриття з відмінною міцністю

покриття, швидко висихає, дуже хороша тиксотропія,

призначений для всіх видів меблів.

Ідеально підходить для фарбування вузьких поверхонь.

Відмінна гладкість поверхні, гладка на дотик, не жовтіє

Каталізатор CAT. B 28.

Зберігання: Зберігати контейнери добре закритими та провітрюваними

кімнаті та температурі від 15°C до 25°C.

ПРОПОНУВАНА СИСТЕМА ЛАКУВАННЯ:

Змішати VF BIANCO 260 з 50% KAT. B 28 і 30% Diluente Pol. Extra

VF BIANCO 358W Розпилення, безповітряне 150-180 г/м²

Через 40-50 хвилин нанесіть ту ж суміш.

VF BIANCO 358W Розпилення, аіress 150-180 гр/м²

Через 12 годин відшліфувати зернистістю P220-400. Верхнє покриття

за кольором, змішати з KAT. B28 в 50% і з Diluente Pol. Extra w

сума 20-30%

VPK BIANCO 260 Розпилення, повітряне 120-150 гр/м²

Запобіжні заходи: Користувач несе повну відповідальність за використання продукту

умови, відповідні всім гігієнічним нормам і

безпеки.