



www.verinlegno.it

ТЕХНІЧНА КАРТА

Код продукту: ILE0811

Комерційна назва	VLX BIANCO 811 E
Опис	Двокомпонентна пігментована поліуретанова глянцева фарба
Хімічні характеристики	
В'язкість (20°C)	48" (+/- 2) DIN 6
Сухий залишок	70 (+/- 2)%
Питома вага (20°C)	1,365 кг/л
Нанесення	Розпилення, аіrmіх.
Підготовка суміші	
1. Catalyst	B 22 (NCO= 6,2 - RS= 32,5%)
% cataliis - Effect	80% не жовтіє
2. Catalyst	B 33 (NCO= 7,1 RS= 39,3%) при 80%
% cataliis - Effect	Кращий глянець, більший сухий залишок. Напівжовтіючий.
3. Catalyst	
% cataliis - Effect	
Розбавлення	DILUENTE SPEC. Sv 104
% розбавлення - пістолет	20%
% розбавлення - налив	
% розбавлення – окунання	
Життєздатність	2 - 3 год
Робоча в'язкість (20°C) пістолет:	15 - 16" DIN 4
Робоча в'язкість (20°C) налив:	
Робоча в'язкість (20°C) окунання:	
Сухий залишок – нанесення пістолет:	45%
Сухий залишок – нанесення налив:	
Сухий залишок – нанесення окунання:	
Рекомендований розхід	120 г/м ²
Процес сушки (Температура в приміщені 20°C)	
Від пилу:	20 хвили
До шліфування:	
На відлип:	2 - 3 год
Наступне нанесення:	
Штабельювання:	8 – 12 год

Тунель (тепле повітря):	}	min. – температура	°C
		min. - температура	°C
		min. - температура	°C
		Продукт готовий до наступного нанесення чи штабелювання	

Характеристики продукту після нанесення

Глосс (60°):	98 блиск на полієфірі
Шліфовка:	Абразивний папір 400 - 600
Твердість поверхні:	

Використання

Поліуретанова глянцева біла фарба з хорошою: наповнюючою здатністю, властивостями покриття та вертикальністю. Підходить для фарбованих меблів високої якості. Застосовується на плоских і вертикальних поверхнях. Можна полірувати через 24 - 36 годин.

Зберігання	Зберігайте контейнер добре закритими у провітряному місці з температурою в межах 15°C та 25°C.
Попередження	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу на місце з відповідною рециркуляцією повітря та дотримання всіх гігієнічних та технічних правил безпеки.

Примітки

Рекомендується процес фарбування:

Використання	Меблі для ванної кімнати, меблі в цілому.
Поверхня	МДФ, всі види деревини.

Нанесіть методом розпилення, вручну ISOLANTE A SPRUZZO LC, каталізується на 100% CAT. B 7 (120 г/м²). Через 2 години нанесіть вручну ґрунт, каталізований при 50% CAT. B 18.

Продукт	Нанесення	(г/м ²)
VF BIANCO 227	Розпилення	180 - 200
Після 40-60 хв нанести вручну 2-ий шар ґрунту.		

Продукт	Нанесення	(г/м ²)
VF BIANCO 227	Розпилення	180 - 200
Після 6-8 год шліфувати (220-400) і нанести вручну фінішний обробку каталізовану на 100% CAT. B 22.		

Продукт	Нанесення	(г/м ²)
VLX BIANCO 811 E	Розпилення, airmix	120