

| | |
|----------------|--|
| Код: D010637ME | КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: <u>PAT. INV RAME 637 M</u> |
|----------------|--|

ОПИСАНИЕ: Античная патина с металлическим покрытием, цвета: медь.

| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|------------------------------------|--|
| Рекомендуемое использование | Металлическая античная патина, легко удаляемая сухим способом. |
| Сектор занятости | Рекомендуется для дверей, кухонной мебели и декоров. |
| Способ нанесения | Краскопульт |
| Срок годности | Минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке |

| ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | | ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| Горизонтальное нанесение | 50-60 гр/м ² | Вязкость | 11 сек +/- 2 DIN 4 |
| Вертикальное нанесение | - | Сухой остаток | 13 +/- 2% |
| Катализатор | - | Удельный вес | 0,860 +/- 0,030 кг/л |
| Разбавление | При необходимости: ацетон и/или разбавитель - 100%. | Непрозрачность | - |
| Жизнеспособность | неограниченная | Часы | - |

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|-----------------------|---------|
| Сушка при 20°C | |
| От пыли | 5 мин. |
| Удобный состав | - |
| Шлифовка | 20 мин. |
| Повторный слой | 20 мин. |
| Штабелирование | - |

| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ | |
|---|--|
| Нанесите слой красителя, рекомендуется серия C520 - UNICOLOR. Через 10-30 минут нанесите базовый слой, рекомендуется G820 - VF A 892. Через 4-5 часов отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 240 и нанесите второй базовый слой. На следующий день нанесите слой патины D010637ME - PAT. INV RAME 637 M разбавленный на 100% ацетоном и 5% водой. Через 20 минут отшлифуйте до необходимого эффекта и нанесите слой прозрачного полиуретанового лака, рекомендуется - VLX 36 | |

| АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ | ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
|-----------------------------|---------------------------|
| - | - |

| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ | |
|------------------------------------|--|
| ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев. |
| ХРАНЕНИЕ | Хранить контейнеры плотно закрытыми в проветриваемом месте с температурой от 5 ° C до 35 ° C |