



### BELUGA 230 C

New spearhead, its high-end construction combined with nano ceramic technology provides a deep black shade, allowing privacy while effectively rejecting heat.



Гарантия SOLAR SCREEN®  
**15 ГОД(Ы)**



Условия хранения: от -5°C до +40°C  
**3 ГОД(Ы)**



Соответствие REACH RoHS  
**ПОДТВЕРЖДЕНО**

### ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (\*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	1 %
Пропускание видимого света	70 %
Отражение наружного видимого света	8 %
Отражение интерьеного видимого света	8 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	43 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	%
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солненной энергии	9 %
Поглощение солнечной энергии	65 %
Пропускание солнечной энергии	26 %
Снижение бликов g-значение	31 %
u-значение	
отраженное инфракрасное излучение (760-2500 нм)	85
Затемняющий коэффициент	
Тип установки : Внутреннее	
Длина намотки рулона	30,5 м
Состав пленки	PET
Толщина	50 μ

Цвет с внешней стороны : BLACK

### СОСТАВ

1. Hard scratch resistant layer, for durability and ease of maintenance during window cleaning
2. High optical quality dyed polyester without optical distortion
3. Bonding adhesive
4. High optical quality dyed polyester, with anti-heat nano cermaic particles
5. PS adhesive, glass polymerization within 15 days
6. Protection release liner, disposable after installation



### СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление\*\*

Прозрачное одинарное стекло	!
Тонированное одинарное стекло	×
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	!
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	×
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	×
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	!
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	×
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	×
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	×

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

\*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m<sup>2</sup>, contact us for definitive details or to obtain a thermal chock analysis report.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Soapy water solution (ref. 0805 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.